

(I)



شرکت ذوب آهن اصفهان
(سهامی عامل)







ESCO

با اطمینان بسازید

ریل ملّی ، افتخار ملّی





شرکت ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)

شرکت ذوب آهن اصفهان یکی از بزرگترین صنایع زیر بنایی و اولین تولید کننده محصولات فولادی ساختمانی در ایران به شمار می رود. عملیات اجرایی احداث کارخانه در سال ۱۳۴۶ شروع و بهره برداری از آن با ظرفیت اولیه ۵۵ هزار تن در سال ۱۳۵۰ آغاز گردید. این کارخانه از تکنولوژی کوره بلند و استفاده مستقیم از سنگ آهن در فرآیند تولید خود بهره می برد. در سال های ۱۳۵۱، ۱۳۵۷ و ۱۳۶۹ توسعه واحدهای مختلف کارخانه از جمله کارگاه کک سازی، آگلومراسیون، کوره بلند، فولاد سازی، نورد، کارگاه اکسیژن و نیروگاه توانست به ظرفیت ۲ میلیون تن در سال برسد. در ادامه با توجه به بالا بودن ظرفیت تولید حوزه فولاد (فولاد سازی و نورد) نسبت به حوزه چدن (کک سازی، آگلومراسیون و کوره بلند) به منظور متوازن نمودن دو حوزه طرح توازن اجرا گردید و در سال ۱۳۹۱ با بهره برداری کامل این طرح (پارتی کک سازی شماره ۳، آگلومراسیون شماره ۴، کوره بلند شماره ۳ و نیروگاه ۱۱۰ مگاواتی) ظرفیت اسمی تولید ۳/۶ میلیون تن در سال محقق گردید. در راستای روند توسعه واحدهای مختلف کارخانه و با توجه به نیاز مبرم کشور و بازارهای صادراتی به محصولات استراتژیک، پروژه احداث ایستگاه ریخته گری جدید با ظرفیت تولید بالغ بر یک میلیون تن شمش فولادی احداث و راه اندازی گردید.

همچنین پروژه توسعه کارگاه نورد ۶۵۰ جهت تولید تیر آهن های بال پهن سایز بالا و ریل راه آهن اجرا گردید. با نصب و راه اندازی خط تولید ریل، کشور عزیzman ایران به جمع محدود تولید کنندگان انواع ریل های راه آهن و مترو با بالاترین استانداردهای روز دنیا پیوست. ذوب آهن اصفهان محصولات خود را مطابق با استانداردهای منطقه ای و جهانی و با استفاده از تکنولوژی های مدرن، تولید و در بازار داخلی و بیش از ۳۰ کشور دنیا عرضه نموده است. کیفیت بی همتای محصولات، قابل اعتماد بودن شرکت و برآورده نمودن نیازها و انتظارات مشتریان، این شرکت را به عنوان یک برنده معتبر در سطح بین المللی معرفی نموده است.

محصولات اصلی این شرکت شامل انواع میلگرد های ساده و آجادار، تیر آهن، نیشی، ناوданی، شمش مفتول، کلاف، میلگردهای صنعتی، ورق سازه های فولادی، ریل های راه آهن و مترو و آرک معدن می باشد همچنین محصولات جانبی شامل چدن جامد، قطران، گسیلن، تولوئن، بنزن، بنزول خم، سولفات آمونیوم، گُک ریزه، سرباره فولاد سازی و کوره بلند، لجن صنعتی فولاد سازی، گرد و غبار کوره بلند، آهک پخته، اکسیژن، ازت مایع و اسید سولفوریک است.

ذوب آهن اصفهان در راستای خط مشی زیست محیطی خود و با تکیه بر مفاهیم توسعه متوازن و پایدار و با صرف هزینه های قابل توجه اقدام به طراحی، برنامه ریزی و اجرای پروژه های عظیم زیست محیطی نموده است. از مهمترین این دستاوردها، ایجاد و نگهداری بالغ بر ۱۶۵۰۰ هکتار جنگل می باشد که ۸۴ برابر استاندارد مساحت فضای سبز مورد نیاز یک مجتمع صنعتی با وسعت مشابه است.

۱۴۵۰۰ هکتار آن به صورت دیم و ۲۰۰۰ هکتار با استفاده از پساب و فاضلاب های تصوفیه شده آبیاری می شود. آموزش کارکنان از سال ۱۳۴۷ برنامه ریزی و اجرا گردیده، در ادامه با توجه به امکانات موجود و به منظور ارائه خدمات علمی و فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی ذوب آهن اصفهان در مقاطعه کاردانی و کارشناسی تأسیس شد.

شایان ذکر است فرایند آموزش در ذوب آهن اصفهان، مطابق با استاندارد بین المللی ISO ۱۴۰۰۱ (ISO ۱۴۰۰۱) در حال اجرا می باشد. همچنین بیمارستان شهید مطهری ذوب آهن اصفهان با هدف صیانت از منابع انسانی و خدمت رسانی مطلوب به جامعه در سال ۱۳۶۸ احداث و در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین بیمارستان های منطقه، مطابق با استاندارد ISO ۹۰۰۱ در حال فعالیت می باشد.

این بیمارستان در سال ۱۳۹۵ عنوان برترین بیمارستان خصوصی درجه ۱ استان اصفهان را کسب نمود. باشگاه فرهنگی، ورزشی ذوب آهن اصفهان در سال ۱۳۴۷ تأسیس و به عنوان یکی از قدیمی ترین و پر افتخار ترین باشگاه های کشور در زمینه های ورزش همگانی و قهرمانی در حال فعالیت می باشد. این باشگاه با چشم انداز «برتر در ایران و مطرح در جهان» به فعالیت های خود ادامه می دهد و در جهت حمایت از محیط زیست و حفظ گونه های کمیاب حیوانات، نماد تمساح ایرانی پوزه کوتاه (گاندو) را برای خود برگزیده است.

منشور اهداف و استراتژی های شرکت ذوب آهن اصفهان



چشم انداز

پیشran در تولید مقاطع طویل فولادی در خاورمیانه با سرآمدی در کیفیت و سودآوری و برند معترض در بازارهای داخلی و خارجی

ارزش ها



مأموریت

تولید محصولات فولادی با کیفیت مورد نیاز مشتریان در راستای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور




(سهامی عام)

شرکت ذوب آهن اصفهان



استراتژی های سطح ذوب آهن اصفهان تاسال ۱۴۰۵



تولید سازگار با محیط زیست



ذوب آهن اصفهان*

پیش رو در مسئولیت های اجتماعی

برابر استاندارد جهانی،
آبیاری ۱۴۵۰۰ هکتار به صورت
دیم و ۲ هزار هکتار
با استفاده از پساب

ایجاد و نگهداری
۱۶۵۰۰ هکتار جنگل دست کاشت



تأسیس ورزشگاه بزرگ
فولاد شهر

تأسیس خیریه والفجر
ذوب آهن اصفهان

احادیث بیمارستان درجه ۱
شهید مطهری فولادشهر

كمک های نقدی و غیر نقدی
به آسیب دیدگان سیل و زلزله

برگزاری جشن های
فرهنگی و مذهبی
در منطقه

احادیث جاده ها و
پل های ارتباطی
در منطقه

احادیث شهر فولادشهر - اختصاص بیمارستان شهید مطهری به درمان بیماران کرونایی
در دوران شیوع کوید ۱۹ - حمایت از اقشار آسیب پذیر در قالب بسته های متنوع
معیشتی - آموزش ۱۵۰ هزار نفر برای صنعت کشاورزی نیم قرن گذشته

ذوب آهن اصفهان

نماد پیوند صنعت و فضای سبز



وسعت فضای تولیدی ذوب آهن

۸۰۰ هکتار



وسعت فضای سبز

۱۶۵۰۰ هکتار

سالانه مبلغی بالغ بر
۱۴۰ میلیارد ریال هزینه
نگهداری این فضای سبز می‌گردد.

فضای سبز ذوب آهن اصفهان

۸۴ برابر استاندارد
۲۰ برابر وسعت
این شرکت


ذوب آهن اصفهان با احداث و نگهداری
بزرگترین جنگل دست کاشت کشور
خدمات سپارازنده‌ای به جامعه ارائه کرده است.




ش.ذوب آهن اصفهان
روابط عمومی

فضای سبز ذوب آهن اصفهان
مانعی برای حرکت ریزگردها به سمت
منطقه لنجان و شهر اصفهان است.

این شرکت مطابق استاندارد جهانی
باید ۲۵ درصد وسعت کارگاهی خود
یعنی **۲۰۰ هکتار** فضای سبز ایجاد کند



Esfahan Steel Company production line Overview



کیفیت

- شرکت ذوب آهن اصفهان، محصولات خود را مطابق با استانداردهای داخلی و بین المللی با کیفیتی فراتر از حداقل الزامات استانداردها تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می نماید.
- شرکت ذوب آهن اصفهان، اولین تولید کننده فولاد در ایران دارای گواهینامه همولوگیشن جهت صادرات میلگرد آجدار به کشور آلمان، گواهینامه CARES CE جهت صادرات تیرآهن به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، گواهینامه CARES CE جهت صادرات میلگرد به کشورهای منطقه بریتانیا و حوزه خلیج فارس میباشد.
- شرکت ذوب آهن اصفهان، دارای گواهینامه های سیستم های مدیریت کیفیت (ISO9001)، محیط زیست (ISO14001)، ایمنی و بهداشت شغلی (ISO45001)، آموزش (ISO10015)، شکایات مشتریان (ISO10002) و رضابت مشتریان (ISO10004) میباشد.





(سهامی عام)
شرکت ذوب آهن اصفهان

<p>ANNEX CERTIFICATE OF CONFORMITY 2386/CPR/10/20</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUCT</th> <th>DESIGNATION</th> <th>STANDARDS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I AND H SECTION</td> <td>S 235 JR 100 to 300mm S 235 JR S 355 JR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EQUAL AND UNEQUAL ANGLES</td> <td>S 235 JR 40 to 100x10mm S 235 JR S 355 JR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CHANNELS</td> <td>S 235 JR 100 to 300mm S 235 JR S 355 JR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>STEEL BARS</td> <td>9.235 JR 10 to 40 mm S 235 JR S 355 JR</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Date of issue certificate: 20/02/2020 Date of issue date: 20/02/2020 ESFANAH INSTITUTE OF CERTIFICATION, S.A. Director</p>	PRODUCT	DESIGNATION	STANDARDS	I AND H SECTION	S 235 JR 100 to 300mm S 235 JR S 355 JR		EQUAL AND UNEQUAL ANGLES	S 235 JR 40 to 100x10mm S 235 JR S 355 JR		CHANNELS	S 235 JR 100 to 300mm S 235 JR S 355 JR		STEEL BARS	9.235 JR 10 to 40 mm S 235 JR S 355 JR		<p>CERTIFICATE OF CONFORMITY 2386/CPR/10/20</p> <p>HOT ROLLED PRODUCTS OF STRUCTURAL STEEL ESFAHAN STEEL COMPANY CO Made in One Zabol Highway Km 45, Zabol, Iran</p> <p>It is recommended that the products of this certificate are used in accordance with the relevant codes and standards of the International Organization for Standardization (ISO) and the International Electrotechnical Commission (IEC). It is also recommended that the products of this certificate are used in accordance with the relevant codes and standards of the American Society for Testing and Materials (ASTM) and the American National Standards Institute (ANSI).</p> <p>The certificate ensures that the products of this certificate are in accordance with the relevant codes and standards of the International Organization for Standardization (ISO) and the International Electrotechnical Commission (IEC). It is also recommended that the products of this certificate are used in accordance with the relevant codes and standards of the American Society for Testing and Materials (ASTM) and the American National Standards Institute (ANSI).</p> <p>Date of issue certificate: 20/02/2020 Date of issue date: 20/02/2020 ESFANAH INSTITUTE OF CERTIFICATION, S.A. Director</p>	<p>CERTIFICATE OF APPROVAL</p> <p>Product Conformity Certification - ES 4449 and/or related products</p> <p>This is to certify that ESFAHAN Steel Company (ESCO) Operates a quality management system that complies with the requirements of the CARES Quality Management System Standard Schedule. Where appropriate, and as listed below, it has further satisfied the Authority that it maintains a quality management system that certifies the products with the stated product standards and is entitled to use the CARES marks on its products using the processes and procedures registered with the Authority.</p> <p>Scope of certification: Production of reinforcement as stated on the attached appendices</p> <p>The certificate ensures the property of the Authority and is issued subject to the Regulations of the Authority. This certificate is untransferable when printed. To check the validity of this certificate please scan the above QR Code with the CARES Cloud App or contact us on +98 173 430000.</p> <p>238601 23 February 2022 23 February 2023 31 December 2023</p> <p><i>[Signature]</i> See Details See Details See Details</p> <p>APPENDIX TO CARES CERTIFICATE NO. 2320201 ESFAHAN STEEL COMPANY (ESCO) ON 45KM OF ZOB AHN HIGHWAY, ESFAHAN, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)</p> <p>Product Conformity Certification - ES 4449 and/or related products</p> <p>SRC-Appendix G1 Carbon steel bars and rods</p> <p>Scope of certification: ES 4449:2005 Grade 850CB Bar 12 to 32mm</p> <p>This certificate ensures the property of the Authority and is issued subject to the Regulations of the Authority. This certificate is untransferable when printed. To check the validity of this certificate please scan the above QR Code with the CARES Cloud App or contact us on +98 173 430000.</p> <p>238601 23 February 2022 23 February 2023 31 December 2023</p> <p><i>[Signature]</i> See Details See Details See Details</p>
PRODUCT	DESIGNATION	STANDARDS															
I AND H SECTION	S 235 JR 100 to 300mm S 235 JR S 355 JR																
EQUAL AND UNEQUAL ANGLES	S 235 JR 40 to 100x10mm S 235 JR S 355 JR																
CHANNELS	S 235 JR 100 to 300mm S 235 JR S 355 JR																
STEEL BARS	9.235 JR 10 to 40 mm S 235 JR S 355 JR																



آزمایشگاه

♦ آزمایشگاه مرکزی ذوب آهن اصفهان به عنوان یکی از باسابقه ترین آزمایشگاه‌های صنعت فولاد کشور، فعالیت خود را همزمان با راه اندازی کارخانه ذوب آهن، از سال ۱۳۵۰ آغاز نموده است.

♦ آزمایشگاه مرکزی از قسمتهای مختلف شامل آزمایشگاه‌های شیمی، سیالات، اسپکتروگرافی، مکانیک، متالوگرافی، فرآورده‌های نسوز و مصالح ساختمانی، کک و مواد شیمیایی و کنترل مواد آزمایشگاهی تشکیل گردیده است. در طول بیش از نیم قرن فعالیت، این آزمایشگاه با به روزرسانی روشهای آزمون مطابق با استانداردهای معترف ملی و بین‌المللی توأم با به روز رسانی تجهیزات و دستگاه‌های اندازه‌گیری از برندهای معترف و همچنین توسعه خدمات آزمایشگاهی، موفق به دستیابی به موقفيتهای ارزشمند همانند کسب عنوان آزمایشگاه نمونه کشوری از طرف سازمان ملی استاندارد، تولید مواد مرجع آزمایشگاهی در بعضی از موارد مورد نیاز و همچنین کسب جایگاه و رتبه‌های برتر در برخی از آزمونهای مهارت متابولوژی در سطح آزمایشگاه‌های کشور گردیده است.


♦ آزمایشگاه مرکزی ذوب آهن اصفهان دارای گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاهی بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران و همچنین آزمایشگاه فعال در شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی زیر نظر معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری می‌باشد و هدف گذاری نسبت به تامین رضایت مشتریان و اطمینان از اعتبار نتایج آزمون، همراه با رعایت اصول بی‌طرفی و رازداری از رئوس اصلی خط مشی کیفیت آزمایشگاه ذوب آهن است.





فرآورده‌های ساختمانی، تیرآهن بال نیم پهن موازی (IPE)

تیرآهن‌های گرم نوردیده بال نیم پهن موازی شرکت ذوب آهن اصفهان با علامت مشخصه(2 - I) بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۱۷۹۱ و مطابق با استانداردهای ۵- DIN1025 در ابعاد، وزن و مقادیر ایستایی، EN10034 در رواداری‌ها، ۲- EN10025 مشخصات فنی و آنالیز شیمیایی، به شرح زیر می‌باشند:



جدول شماره (۱) : مشخصات ابعادی و وزن تیرآهن های تولیدی

وزن			ابعاد و رواداری ها بر حسب میلی متر									نمره تیرآهن	
رواداری %		وزن اسمی یک متر گوشه ها (Kg)	شعاع انحنای گوشه ها	ضخامت بال t		ضخامت جان s		عرض بال b		ارتفاع h			
بسته یا محموله	شاخه			رواداری	مقدار اسمی	رواداری	مقدار اسمی	رواداری	مقدار اسمی	رواداری	مقدار اسمی		
± 4	± 6	10.4	7	+1.5 -0.5	6.3	± 0.7	4.4	+4 -1	64	+3 -2	120	12	
		12.9	7	6.9	4.7		73		140		14		
		15.8	9	7.4	5.0		82		160		16		
		18.8	9	+2 -1	8.0		5.3		91		180	18	
		22.4	12	8.5	5.6		100		200		20		
		26.2	12	9.2	5.9		110		220		22		
		30.7	15	9.8	6.2		+4 -2	120	+4 -2	240	24		
		36.1	15	+2.5	10.2			6.6		135	270	27	
		42.2	15	-1.5	10.7	± 1		7.1		150	300	30	

جدول شماره (۲) : اندازه ها و مقادیر ایستایی تیرآهن های تولیدی

فاصله بین مرکز تنش های کشش و فشار s_x	مان ایستایی نیم قطعه S_x	مقادیر ایستایی نسبت به محورهای خم شن						سطح جانبی یک متر U	سطح قطعه F	نمره تیرآهن			
		محور Y-Y			محور X-X								
		شعاع ژیراسیون i_y	مدول قطعه W_y	مان اینرسی I_y	شعاع ژیراسیون i_x	مدول قطعه W_x	مان اینرسی I_x						
Cm	Cm³	Cm	Cm³	Cm⁴	Cm	Cm³	Cm⁴	m²	cm²				
10.5	30.4	1.45	8.65	27.7	4.90	53.0	318	0.475	13.2	12			
12.3	44.2	1.65	12.3	44.9	5.74	77.3	541	0.551	16.4	14			
14	61.9	1.84	16.7	68.3	6.58	109	869	0.623	20.1	16			
15.8	83.2	2.05	22.2	101	7.42	146	1320	0.698	23.9	18			
17.6	110	2.24	28.5	142	8.26	194	1940	0.768	28.5	20			
19.4	143	2.48	37.3	205	9.11	252	2770	0.848	33.4	22			
21.2	183	2.69	47.3	284	9.97	324	3890	0.922	39.1	24			
23.9	242	3.02	62.2	420	11.2	429	5790	1.04	45.9	27			
26.6	314	3.35	80.5	604	12.5	557	8360	1.16	53.8	30			



جدول شماره (۳) : ترکیب شیمیایی تیر آهن های تولیدی


کربن معادل (max)	درصد وزنی عناصر موجود در محصول نهایی						نوع فولاد
	N (max)	S (max)	P (max)	Mn	Si	C (max)	
0.35	0.014	0.050	0.050	0.25 -1.50	0.12 -0.40	0.19	(S235JR) 37
0.40	0.014	0.050	0.050	0.40 -1.60	0.15 -0.45	0.24	(S275JR) 44
0.45	0.014	0.050	0.050	\leq 1.70	\leq 0.60	0.27	(S355JR) 52

جدول شماره (۴) : خواص مکانیکی تیر آهن های تولیدی

آزمون خمث سرد تحت زاویه ۱۸۰ درجه	آزمون کشش			نوع فولاد
	حداقل درصد ازدیاد طول نسبی $L_e = 5.65/S_e$	استحکام کششی U.T.S N/mm ²	حداقل تنش تسلیم Y.P N/mm ²	
1 t	26	360 - 510	235	(S235JR) 37
2.5 t	23	410 - 560	275	(S275JR) 44
2.5 t	22	470 - 630	355	(S355JR) 52

فرآورده های ساختمانی ، تیرآهن بال پهن موازی با وزن متوسط (IPB)

تیرآهن های گرم نوردیده بال پهن موازی با وزن متوسط (I-5) در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 14484 و مطابق با IPB و استانداردهای DIN1025-2 DIN10034 EN10025-2 در رواداریها، مشخصات فنی به شرح زیر تولید می گردند:



جدول شماره (۱) : مشخصات ابعادی و وزن تیر آهن های بال پهن موازی با وزن متوسط

وزن		شعاع انحنای گوشته ها r	ضخامت بال t (mm)		ضخامت جان s (mm)		عرض بال b (mm)		ارتفاع h (mm)		نمره تیرآهن	
روادری (%)			روادری	اسمی	روادری	اسمی	روادری	اسمی	روادری	اسمی		
بسته یا محموله	شاخه		وزن اسمی یک متر (Kg)									
± 4	± 6	33.7	12	± 2.5 -1.5	12	± 1 ± 1.5	7	$+4$ -2	140	$+3$ -2	140	14
		42.6	15		13		8		160		160	16
		51.2	15		14		8.5		180		180	18
		61.3	18		15		9		200		200	20
		71.5	18		16		9.5		220		220	22
		83.2	21		17		10		240		240	24
			24		17.5		10	± 4 -2	260		260	26
		103	24		18		10.5		280		280	28
		117	27		19		11		300		300	30

جدول شماره (۲) : مقادیر ایستاتیکی تیرآهن های بال پهن موازی با وزن متوسط

فاصله بین مرکز تنش های کشش و فشار S_x	Cm	مان ایستاتیک نیم مقطع S_x	مقادیر ایستاتیک							سطح جانبی یک متر U	سطح قطعه F	نمره تیرآهن			
			محور Y-Y			محور X-X									
			شعاع ژیراسیون i_y	مدول مقطع W_y	مان اینرسی I_y	شعاع ژیراسیون i_x	مدول مقطع W_x	مان اینرسی I_x	مان اینرسی Cm^4						
12.3	123	3.58	78.5	550	5.93	216	1510	0.805	43	14					
14.1	177	4.05	111	889	6.78	311	2490	0.918	54.3	16					
15.9	241	4.57	151	1360	7.66	426	3830	1.04	65.3	18					
17.7	321	5.07	200	2000	8.54	570	5700	1.15	78.1	20					
19.6	414	5.59	258	2840	9.43	736	8090	1.27	91	22					
21.4	527	6.08	327	3920	10.3	938	11260	1.38	106	24					
23.3	641	6.58	395	5130	11.2	1150	14920	1.50	118	26					
25.1	767	7.09	471	6590	12.1	1380	19270	1.62	121	28					
26.9	934	7.58	571	8560	13	1680	25170	1.73	149	30					

فرآورده های ساختمانی تیر آهن بال پهن وزن سبک (IPBL)

تیر آهن های گرم نوردیده بال پهن موازی با وزن سبک (4-4) شرکت ذوب آهن اصفهان بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 13781 و مطابق با IPBL و با استانداردهای DIN1025 -3 DIN10034 در ابعاد، وزن و مقادیر ایستایی، EN10025 در رواداری ها، 2- EN10025 در مشخصات فنی و آنالیز شیمیایی، به شرح زیر تولید می گردد:

جدول شماره (۱) : مشخصات ابعادی و وزن تیر آهن های بال پهن موازی سبک

وزن		شعاع انحنای گوشته ها r_1	ضخامت بال $t(\text{mm})$		ضخامت چان $s(\text{mm})$		عرض بال $b(\text{mm})$		ارتفاع $h(\text{mm})$		نمره تیر آهن	
رواداری وزن %	وزن اسمی یک متر (kg)		رواداری	اسمی	رواداری	اسمی	رواداری	اسمی	رواداری	اسمی		
± 4	± 6	24.7	12	+ 2 - 1	8.5	± 0.7	5.5	+ 4 - 2	140	+ 3 - 2	133	14
		30.4	15		9		6		160		152	16
		35.5	15		9.5		6		180		171	18
		42.3	18	+ 2.5 - 1.5	10		6.5	± 4	200	+ 4 - 2	190	20
		60.3	21		12		7.5		240		230	24
		88.3	27		14		8.5		300		290	30

جدول شماره (۲) : مقادیر ایستایی تیر آهن های بال پهن موازی سبک

فاصله بین مرکز تنش های کشش و فشار S_x Cm	مان ایستایی نیم مقطع S_x Cm ³	مقادیر ایستایی نسبت به محورهای خم ش							سطح جانبی یک متر U	سطح مقطع F	نمره تیر آهن			
		محور Y-Y			محور X-X									
		شعاع زیراسیون i_y Cm	مدول مقطع W_y Cm ³	مان اینرسی I_y Cm ⁴	شعاع زیراسیون i_x Cm	مدول مقطع W_x Cm ³	مان اینرسی I_x Cm ⁴	مان اینرسی I_x Cm ⁴						
11.9	86.7	3.52	55.6	389	5.73	155	1030	0.794	31.4	14				
13.6	123	3.98	76.9	616	6.57	220	1670	0.906	38.8	16				
15.5	162	4.52	103	925	7.45	294	2510	1.02	45.3	18				
17.2	215	4.98	134	1340	8.28	389	3690	1.14	53.8	20				
20.9	372	6.0	231	2770	10.1	675	7760	1.37	76.8	24				
26.4	692	7.49	421	6310	12.7	1260	18260	1.72	112	30				

فرآورده های ساختمانی، تیر آهن بال پهنه موازی (IPBL و IPB)

جدول شماره (۳) : آنالیز شیمیایی تیر آهن های بال پهنه موازی

حداکثر کربن معادل	درصد وزنی عناصر موجود در محصول نهایی							نوع فولاد
	Cu (max)	N (max)	P (max)	S (max)	Mn	Si	C (max)	
0.35	0.55	0.014	0.045	0.045	1.50-0.25	0.12 – 0.35	0.19	فولاد (S235JR) 37
0.40	0.55	0.014	0.045	0.045	0.40 – 1.60	0.15 – 0.45	0.23	فولاد (S275JR) 44
0.45	0.55	0.014	0.045	0.045	≤ 1.70	≤ 0.60	0.26	فولاد (S355JR) 52

جدول شماره (۴) : خواص مکانیکی تیر آهن های بال پهنه موازی


آزمون خمش سرد تحت زاویه ۱۸۰ درجه	آزمون کشش			نوع فولاد
	حداقل درصد ازدیاد طول نسبی $\text{L}_e = 5.65\sqrt{S_e}$	استحکام کششی (N/mm^2)	حداقل تنش تسليیم (N/mm^2)	
1 t	26	360 - 510	235	فولاد (S235JR) 37
2.5 t	23	410 - 560	275	فولاد (S275JR) 44
2.5 t	22	470 - 630	355	فولاد (S355JR) 52





فرآورده های ساختمانی ، تیر آهن بال باریک شیبدار (IPN)

تیر آهن های گرم نوردیده بال باریک شیبدار (I-1) تولیدی در شرکت ذوب آهن اصفهان مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 3277 و مطابق با استانداردهای 1- DIN1025 در مشخصات ابعادی، وزن و مقادیر ایستایی، EN10024 در رواداری ها، 2 - EN10025 در مشخصات فنی و آنالیز شیمیایی، به شرح زیر می باشند:



جدول شماره (۱) : مشخصات ابعادی، وزن و رواداری های تیر آهن های بال باریک شیبدار

وزن		شعاع انحنای گوشها		ضخامت بال (mm)		ضخامت جان (mm)		عرض بال (mm)		ارتفاع (mm)		نمره تیر آهن
رواداری وزن %	وزن اسمی یک متر (Kg)	r ₂	r ₁	رواداری	اسمی	رواداری	اسمی	رواداری	اسمی	رواداری	اسمی	
± 4	± 6	11.1	3.1	5.1	+ 2 - 1	7.7	+ 0.5 - 1.0	5.1	58	± 2	120	12
		14.3	3.4	5.7		8.6		5.7	± 1.5		140	14
		26.2	4.5	7.5	+ 2.5 - 1.5	11.3	+ 0.7 - 1.5	7.5	90		200	20

جدول شماره (۲) : اندازه ها و مقادیر ایستایی تیر آهن بال باریک شبیدار


فاصله بین مرکز تنشی های فشاری و کششی	مان ایستایی نیم مقطع	مقادیر ایستایی نسبت به محورهای خمش						سطح جانبی یک متر	سطح قطع	نمود تیر آهن			
		محور Y-Y			محور X-X								
		شعاع ژیراسیون i_y	مدول مقطع W_y	مان اینرسی I_y	شعاع ژیراسیون i_x	مدول مقطع W_x	مان اینرسی I_x						
S_x	S_x	Cm	Cm ³	Cm	Cm ³	Cm ⁴	Cm	Cm ³	Cm ⁴	m ²			
10.3	31.8	1.23	7.41	21.5	4.81	54.7	328	0.439	14.2	12			
12.0	47.7	1.40	10.7	35.2	5.61	81.9	573	0.502	18.2	14			
17.2	125	1.87	26	117	8.0	214	2140	0.709	33.4	20			

جدول شماره (۳) : آنالیز شیمیایی تیر آهن بال باریک شبیدار

حداکثر کربن معادل	درصد وزنی عناصر موجود در محصول نهایی						نوع فولاد
	N (max)	S (max)	P (max)	Mn	Si	C (max)	
0.35	0.014	0.050	0.050	0.25 - 1.50	0.12 - 0.40	0.19	فولاد (S235JR) 37
0.40	0.014	0.050	0.050	0.40 - 1.60	0.15 - 0.45	0.24	فولاد (S275JR) 44
0.45	0.014	0.050	0.050	≤ 1.70	≤ 0.60	0.27	فولاد (S355JR) 52


جدول شماره (۴) : خواص مکانیکی تیر آهن بال باریک شبیدار

آزمون خمش سرد تحت زاویه ۱۸۰ درجه	آزمون کشش			نوع فولاد
	حداقل درصد ازدیاد طول نسبی $L_e = 5.65/S_e$	استحکام کششی (N/mm ²)	حداقل تنش تسلیم (N/mm ²)	
1 t	26	360 - 510	235	فولاد (S235JR) 37
2.5 t	23	410 - 560	275	فولاد (S275JR) 44
2.5 t	22	470 - 630	355	فولاد (S355JR) 52



فرآورده های ساختمانی، تیرآهن نیمه سبک بال نیم پهن (I-7)

تیر آهن های نیمه سبک بال نیم پهن موازی تولیدی شرکت ذوب آهن اصفهان با علامت مشخصه (I-7) بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 16348 با مشخصات فنی، رواداری ابعادی و آنالیز شیمیایی به شرح زیر تولید می شوند:




جدول شماره (۱) : مشخصات ابعادی و وزن تیرآهن های نیمه سبک بال نیم پهن

رواداری (درصد)	وزن یک متر Kg	شعاع انحنای گوشها r	ضخامت بال mm		ضخامت جان mm		عرض بال mm		ارتفاع mm		نمره تیرآهن
			رواداری	اسمی	رواداری	اسمی	رواداری	اسمی	رواداری	اسمی	
± 4	11.4	7	+ 1.5 - 0.5	6.2	± 0.7	4.1	$\begin{matrix} + 4 \\ - 1 \end{matrix}$	72	$\begin{matrix} + 3 \\ - 2 \end{matrix}$	140	14
	14.4	9		6.6		4.7		81		160	16
	17.6	9	+ 2 - 1	7.2		5.3		90		180	18
	20.6	12		7.3		5.7		99		200	20

جدول شماره (۲) : مقادیر ایستایی تیر آهن های نیمه سبک بال نیم پهن

فاصله بین مرکز تنشی های فشاری و کششی sp_x Cm	مان ایستایی نیم مقطع S_x Cm ³	مقادیر ایستایی نسبت به محورهای خمس						سطح جانبی یک متر U m ²	سطح مقطع F Cm ²	نمره تیرآهن			
		محور Y-Y			محور X-X								
		شعاع ژیراسیون i_y Cm	مدول مقطع W_y Cm ³	مان اینرسی I_y Cm ⁴	شعاع ژیراسیون i_x Cm	مدول مقطع W_x Cm ³	مان اینرسی I_x Cm ⁴						
12.33	39.52	1.63	10.75	38.70	5.78	69.59	487	0.526	14.6	14			
14.05	56.15	1.79	14.50	58.74	6.57	98.59	789	0.591	18.3	16			
15.77	76.96	1.98	19.52	87.86	7.36	134.89	1214	0.666	22.4	18			
17.51	99.69	2.13	24.00	118.78	8.15	174.54	1745	0.726	26.3	20			



جدول شماره (۳) : آنالیز شیمیایی تیر آهن های نیمه سبک بال نیم پهن

کربن معادل (max)	حداکثر درصد وزنی عناصر موجود در محصول نهایی							نوع فولاد
	Cu	N	S	P	Mn	Si	C	
0.40	0.60	0.014	0.040	0.040	1.6	-	0.21	فولاد ۲۷۵
0.45	0.60	0.014	0.035	0.035	1.6	0.55	0.23	فولاد ۲۹۵




جدول شماره (۴) : خواص مکانیکی تیر آهن های نیمه سبک بال نیم پهن

نسبت قطر خمش به ضخامت نمونه	آزمون کشش			نوع فولاد
	حداکثر درصد ازدیاد طول نسبی $L_e = 5.65\sqrt{S_e}$	استحکام کششی U.T.S (N/mm²)	حداکثر تنش تسليم Y.P (N/mm²)	
۲/۵ برابر ضخامت جان	22	430 - 580	275	فولاد ۲۷۵
۲/۵ برابر ضخامت جان	22	430 - 630	295	فولاد ۲۹۵


فرآورده های ساختمانی، میلگرد

میلگردهای تولیدی شرکت ذوب آهن اصفهان به صورت ساده یا آجدار تولید می‌شوند. میلگردهای آجدار در دو آج متفاوت (دوکی و یکنواخت) مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۳۱۳۲ به بازار عرضه می‌گردد.



جدول شماره (۱) : مشخصات ابعادی و وزن میلگرد (ساده و آجدار)

ملاحظات	روادری وزن (%)		پهنای آج عرضی ماکریم دروسط (دوکی) (mm)	ارتفاع آج عرضی (دوکی) (mm)		وزن محاسباتی یک منتر طولی با ماکریم 0.15d (یکنواخت، دوکی و مرکب) (Kg)	ارتفاع آج با طولی ماکریم (دوکی) (mm)	تولارنس	ارتفاع آج عرضی یکنواخت) (mm)	روادری قطر ساده - آج یکنواخت (mm)	قطر زمینه در میلگردهای ۴۰۰ آج و آج یکنواخت (mm)	قطر اسمي (mm)	
	میلگرد آجدار (آج یکنواخت، دوکی و مرکب)	میلگرد ساده		4/1 در حداصل()	در وسط حداصل()								
در محاسبات، مقدار جرم محصول gr/ = فولاد $mm^3 \cdot 10^{-3}$ در 7/85 × نظر گرفته شده است. در میلگردهای ساده: اختلاف بین حداقل و حداقل قطر (بیضی بدون) در فاصله درصد دامنه روادری میباشد.	± 8	± 7	1.60	0.36	0.52	0.395	1.20	±0.25	0.75		7.5	8	
	± 6	± 5	2.00	0.45	0.65	0.616	1.50	±0.5	1.00		9.3	10	
			2.40	0.54	0.78	0.888	1.80		1.25		11	12	
			2.80	0.63	0.91	1.21	2.10		1.25	+ 0.3 - 0.5	13	14	
			3.20	0.72	1.04	1.58	2.40		1.50		15	16	
	± 5		3.60	0.81	1.17	2.00	2.70		1.50		17	18	
			4.00	0.90	1.30	2.47	3.00		1.50		19	20	
			4.40	0.99	1.43	2.98	3.30		1.50	+ 0.4 - 0.5	21	22	
	± 4	5.00	1.13	1.63	3.85	3.75	1.50			24	25		
		5.60	1.26	1.82	4.83	4.20	2.00			26.5	28		
		6.40	1.44	2.08	6.31	4.80	2.00		+ 0.4 - 0.7	30.5	32		
		7.20	1.62	2.34	7.99	5.40	2.50			34.5	36		



جدول شماره (۱۲) : ترکیب شیمیایی میلگردهای تولیدی

حداکثر کربن معادل	درصد ترکیب شیمیایی عناصر (حداکثر مقادیر)						علامت مشخصه	طبقه بندی
	N	S	P	Mn	Si	C		
-	-	0.055	0.055	0.81	0.60	0.24	240 س	میلگرد ساده
0.50	-	0.050	0.050	1.36	0.65	0.35	340 آج	میلگرد آجردار مارپیچ
0.51	0.014	0.045	0.045	1.66	0.60	0.30	350 آج	
-	-	0.050	0.050	1.66	0.65	0.40	400 آج	میلگرد آجردار جناغی
0.56	0.014	0.045	0.045	1.56	0.60	0.33	420 آج	
-	-	0.050	0.050	1.88	0.65	0.43	500 آج	میلگرد آجردار مرکب
0.61	0.014	0.045	0.045	1.88	0.60	0.35	520 آج	

در جوشکاری این میلگردها در زمان مصرف با پستی شرایط پیشگرم مطابق مندرجات استاندارد ملی ایران بشماره ۳۱۳۲ رعایت گردد

جدول شماره (۳) : خواص مکانیکی میلگردهای تولیدی

آزمون خمش سرد			آزمون کشش					علامت مشخصه	طبقه بندی
			ازدیاد طول نسبی (%) A5	نسبت استحکام کششی به استحکام تسلیم R _m /R _{eh} بالایی	استحکام کششی U.T.S (N/mm ²)	استحکام تسلیم بالایی y.p (N/mm ²)			
حداقل			حداقل	حداقل	حداقل	حداکثر	حداقل		
< 32 ≤ d 50	≤ 16 < d 32	d ≤ 16							
7d	6d	3d	25	1.25	360	-	240	240 س	میلگرد ساده
			18		500	-	340	340 آج	میلگرد آجردار مارپیچ
			17		500	455	350	350 آج	
			16		600	-	400	400 آج	میلگرد آجردار جناغی
			16		600	545	420	420 آج	
			10		650	-	500	500 آج	میلگرد آجردار مرکب



d = قطر اسمی نمونه آزمون

قطر فک خمش تعیین شده در جدول فوق برای انجام آزمون توسط تولید کننده است و انجام خمکاری میلگرد در زمان مصرف لازم است با تبعیت از آیین نامه بتن ایران صورت پذیرد.



مشخصات میلگرد های آجدار صادراتی تولید شده تحت استاندارد (2005) BS4449 مطابق جدول زیر می باشد.

رواداری (%)	وزن یک متر (kg)	سطح مقطع (mm ²)	قطر اسمی (mm)
±4.5	0.888	113	12
	1.58	201	16
	2.47	314	20
	3.85	491	25
	6.31	804	32

رواداری وزن در تمامی سایزها + 6 ، 4 - درصد وزن اسمی می باشد

مشخصات میلگرد های آجدار صادراتی تولید شده تحت استاندارد ISO6935-2 مطابق جدول زیر می باشد.

رواداری وزن (%)	وزن یک متر (kg)	سطح مقطع (mm ²)	قطر اسمی (mm)
±6	0.888	113	12
±5	1.21	154	14
±5	1.58	201	16
±5	2.47	314	20
±4	3.85	491	25
±4	4.84	616	28
±4	6.31	804	32

آنالیز شیمیایی مذاب									
حداکثر درصد کربن معادل	حداکثر درصد آنالیز شیمیایی							طبقه بندی	استاندارد
	Cu	N	S	P	Mn	Si	C		
-	-	-	0.060	0.060	-	-	-	B400A-R	ISO6935-2
0.50	-	0.012	0.050	0.050	1.60	0.60	0.22	B500BWR	
0.50	0.80	0.012	0.050	0.050	-	0.60	0.22	B500B	BS4449(2005)
								B500C	
0.50	0.60	0.012	0.050	0.050	-	0.60	0.22	B500B	DIN488

خواص مکانیکی							
آزمون کشش						طبقه بندی	استاندارد
حداکثر افزایش طول نسبی(درصد) Agt	نسبت استحکام کششی به استحکام تسليیم بالایی Re.act/ Rnom.	نسبت استحکام کششی به استحکام تسليیم بالایی Rm/ReH	استحکام تسليیم بالایی Y.P (N/mm ²)				
حداکثر	حداکثر	حداکثر	حداکل	حداکثر	حداکل	B400A-R	ISO6935-2
2	-	-	1.02	-	400		
5	-	-	1.08	-	500	B500BWR	BS4449(2005)
5	-	-	1.08	650	500	B500B	
7.5	-	1.35	1.15	650	500	B500C	
5	1.30	-	1.08	650	500	B500B	DIN488

فرآورده های ساختمانی، صنعتی، میلگرد، مفتول

مفتول کلاف و میلگردهای صنعتی تولیدی ذوب آهن اصفهان مطابق با جدول زیر تهیه و به بازار عرضه می شوند:

جدول شماره (۱) : مشخصات ابعادی و وزن مفتول های کلاف و میلگرد صنعتی

میزان انحراف از حالت دایره‌ای (بیضی بودن)	وزن یک متر kg	سطح مقطع mm ²	قطر مفتول mm	
			روادری	قطر اسمی
برای تمام اندازه ها حداقل ۷۰ درصد دامنه روادری	0.187	23.76	± 0.4	5.5
	0.260	33.18		6.5
	0.302	38.48		7
	0.347	44.18		7.5
	0.395	50.26		8
	0.499	63.62		9
	0.617	78.54		10
	0.746	95.03		11
	0.888	113.1		12

تلورانس وزن	وزن یک متر	حداکثر بیضوی بودن	روادری قطر	قطر اسمی	نمکه میلگرد
%	W(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	
± 4	3.85	0.9	± 0.6	25	25
	5.55	0.9	± 0.6	30	30
	15.4	1.2	± 0.8	50	50
	22.2	2.4	± 1.5	60	60
	39.44	2.5	± 2	80	80




جدول شماره (۲) : ترکیب شیمیایی مفتول کلاف و میلگردهای صنعتی

نوع محصول	سایر عناصر	درصد وزنی عناصر در محصول نهایی					مارک فولاد
		حداکثر مقدار	منگنز Mn	سیلیسیم Si	کربن C		
		گوگرد S	فسفر P				
مفتول	-	0.035	0.035	0.30 – 0.50	≤ 0.20	≤ 0.12	RSt34-2
	-	0.020	0.025	0.50 – 0.70	0.25 – 0.30	0.08 – 0.14	RSD11
	-	0.035	0.035	0.30 – 0.50	0.15 – 0.35	0.24 – 0.31	SWRH-27
	-	0.030	0.030	0.60 – 0.90	0.15 – 0.35	0.60 – 0.71	SWRH-67B
	S + P ≤ 0.060	0.040	0.040	0.55 – 0.65	0.10 – 0.30	0.64 – 0.73	C67
	-	0.050	0.040	0.30 – 0.50	≤ 0.20	≤ 0.10	SAE1008
		0.050	0.040	0.30 – 0.60	0.15 – 0.30	0.08 – 0.13	SAE1010
	-	0.050	0.040	0.30 – 0.60	0.15 – 0.35	0.10 – 0.15	SAE1012
	-	0.050	0.040	0.60 – 0.90	0.20 – 0.35	0.15 – 0.20	SAE1018
	-	0.050	0.040	0.30 – 0.60	0.15 – 0.35	0.18 – 0.23	SAE1020
میلگرد شاخه	-	0.050	0.040	0.70 – 1.0	0.15 – 0.35	0.18 – 0.23	SAE1022
	= Cr 0.40 – 0.60	0.035	0.040	0.40 – 0.60	0.15 – 0.30	0.11 – 0.18	S235JR

شرایط ابعادی و فنی میلگردهای صنعتی با مارک های فولادی مندرج در جدول فوق برای قطر بیش از 14 میلی متر بر اساس استانداردهای موجود، در خواست های مشتریان و توافق های انجام شده، تعیین می گردد.
مفتول های تولیدی شرکت ذوب آهن اصفهان در دو نوع صنعتی و ساختمانی می باشد.

فرآورده های ساختمانی، نبشی

نبشی های گرم نوردیده بال مساوی، در شرکت ذوب آهن اصفهان مطابق با مشخصات زیر بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 13968-1 و معادل با استاندارد 2 و 1 EN10056 در ابعاد، وزن، مقادیر ایستایی و رواداری ها، EN10025 در مشخصات شیمیایی به شرح زیر تولید می گردد.



شکل ۱- مقطع نبشی بال مساوی گرم نوردیده

جدول شماره (۱) : ابعاد، اندازه ها، وزن و رواداری های مربوط به نبشی های بال مساوی

وزن		مساحت سطح مقطع F (cm²)	R _{root}	ابعاد و رواداری (mm)				نمره نبشی
رواداری %	وزن اسمی Kg/m			ضخامت بال (t)	عرض بال (a)	رواداری	مقدار اسمی	
± 6	2.42	3.08	6	± 0.5	4	± 1	40	40 × 40 × 4
	3.06	3.89	7		4		50	50 × 50 × 4
	3.77	4.80	7		5		50	50 × 50 × 5
± 4	5.42	6.91	8	± 0.75	6	± 2	60	60 × 60 × 6
	7.38	9.40	9		7		70	70 × 70 × 7
	9.63	12.3	10		8		80	80 × 80 × 8
	12.2	15.5	11		9		90	90 × 90 × 9
	15	19.2	12		10		100	100 × 100 × 10
	23	29.3	16	± 1	10	± 3	150	150 × 150 × 10
	27.3	34.8	16		12		150	150 × 150 × 12

جدول شماره (۲) : فواصل محورها و مقادیر ایستایی نبشی های بال مساوی

مشخصه های محورهای مقطع نبشی									فاصله لبه ها تا مرکز ثقل			نمره نبشی	
V-V			U-U		X-X=Y-Y				C_v	C_u	$C_x=C_y$		
مدول مقطع	شعاع ژیراسیون	مان اینرسی	شعاع ژیراسیون	مان اینرسی	مدول مقطع	شعاع ژیراسیون	مان اینرسی						
Z_v	r_v	I_v	r_u	I_u	$Z_x=Z_y$	$r_x=r_y$	$I_x=I_y$						
Cm^3	cm	Cm^4	cm	Cm^4	Cm^3	cm	Cm^4		cm	cm	cm		
1.17	0.78	1.86	1.52	7.09	1.55	1.21	4.47	1.58	2.83	1.12	$40 \times 40 \times 4$		
1.94	0.98	3.73	1.91	14.2	2.46	1.52	8.97	1.92	3.54	1.36	$50 \times 50 \times 4$		
2.29	0.97	4.55	1.90	17.4	3.05	1.51	11.0	1.99	3.54	1.40	$50 \times 50 \times 5$		
3.96	1.17	9.44	2.29	36.1	5.29	1.82	22.8	2.39	4.24	1.69	$60 \times 60 \times 6$		
6.28	1.36	17.5	2.67	67.1	8.41	2.12	42.3	2.79	4.95	1.97	$70 \times 70 \times 7$		
9.37	1.56	29.9	3.06	115	12.6	2.43	72.2	3.19	5.66	2.26	$80 \times 80 \times 8$		
13.3	1.76	47.9	3.44	184	17.9	2.73	116	3.59	6.36	2.54	$90 \times 90 \times 9$		
18.3	1.95	73.0	3.83	280	24.6	3.04	177	3.99	7.07	2.82	$100 \times 100 \times 10$		
45.1	2.97	258	5.82	990	56.9	4.62	624	5.71	10.6	4.03	$150 \times 150 \times 10$		
52.0	2.95	303	5.80	1170	67.7	4.60	737	5.83	10.6	4.12	$150 \times 150 \times 12$		

جدول شماره (۳) : ترکیب شیمیایی نبشی های تولیدی

حداکثر کربن معادل	درصد وزنی عناصر موجود در محصول نهایی							نوع فولاد
	Cu (max)	N (max)	P (max)	S (max)	Mn	Si	C (max)	
0.35	0.55	0.014	0.050	0.050	1.50-0.25	0.12 - 0.35	0.19	(S235JR) 37 فولاد
0.40	0.55	0.014	0.050	0.050	0.40 - 1.60	0.15 - 0.45	0.24	(S275JR) 44 فولاد
0.45	0.55	0.014	0.050	0.050	≤ 1.70	≤ 0.60	0.27	(S355JR) 52 فولاد



جدول شماره (۴) : خواص مکانیکی نبشی های تولیدی

آزمون خمش سرد تحت زاویه 180° درجه	آزمون کشش			نوع فولاد
قطر فک خمش نسبت به ضخامت نمونه (t)	حداقل درصد ازدیاد طول نسبی $L_e = 5.65\sqrt{S_e}$	استحکام کششی (N/mm^2)	حداقل تنش تسلیم (N/mm^2)	
1 t	26	360 - 510	235	فولاد (S235JR) 37
2.5 t	23	410 - 560	275	فولاد (S275JR) 44
2.5 t	22	470 - 630	355	فولاد (S355JR) 52


با توجه به ویرایش جدید استاندارد ملی نبشی، تولید دیگر گریدهای فولادی ذکر شده در استانداردهای سری EN 10025 قابل بررسی خواهد بود.



فرآورده های ساختمانی ، ناودانی

ناودانی های گرم نوردیده بال شیبدار و بال موازی در شرکت ذوب آهن اصفهان مطابق با مشخصات زیر بر اساس استانداردهای ملی ایران به شماره ۱-۴۴۷۷ و ۲-۴۴۷۷ و معادل با استانداردهای ۲ و ۱.۱ DIN1026 ، EN10279 ، GOST8240 در ابعاد، وزن و مقادیر ایستایی و رواداریها و استاندارد ۲ - EN10025 در مشخصات فنی و آنالیز شیمیایی تولید می گردد.

الف- ناودانی های بال موازی:



جدول شماره (۱) : مشخصات ابعادی و وزن ناودانی های بال موازی سبک

وزن		مساحت سطح قطع A Cm ²	ابعاد و رواداریها (mm)										نمره ناودانی
رواداری (%)	وزن اسمی یک متر (Kg)		شعاع انحنای گوشها r ₁		ضخامت بال (t)		ضخامت جان (s)		عرض بال (b)		ارتفاع (h)		
رواداری	اسمی	رواداری	اسمی	رواداری	اسمی	رواداری	اسمی	رواداری	اسمی	رواداری	اسمی	رواداری	
+3 -5	10.40	13.3	7.5	-0.7	7.8	± 0.5	4.8	± 2	52	± 2	120	12	
	12.30	15.6	8.0		8.1		4.9		58		140	14	
	14.20	18.1	8.5	-0.8	8.4		5.0	± 2.5	64	2.5	160	16 × 6.4	
	15.30	19.5	8.5		9.0		5.0		68		160	16	
	16.30	20.70	9.0		8.7		5.1	± 3	70		180	18 × 7	
	17.40	22.20	9.0		9.3		5.1		74		180	18	
	18.40	23.40	9.5		9.0		5.2		76	± 3	200	20	

جدول شماره (۲) : مقادیر ایستایی ناودانی های بال موازی سبک

فاصله مرکز سطح برش M از محور y-y X_M cm	ممان ایستایی نیم مقطع S_x Cm^3	مقادیر ایستایی نسبت به محورهای خمس							نمره ناودانی
		محور Y-Y				محور X-X			
		شعاع ژیراسیون i_y Cm	مدول مقطع W_y Cm^3	ممان اینرسی J_y Cm^4	شعاع ژیراسیون i_x Cm	مدول مقطع W_x Cm^3	ممان اینرسی J_x Cm^4		
1.66	29.70	1.62	9.84	34.90	4.79	50.8	305	12	
1.82	40.90	1.81	12.90	51.50	5.61	70.4	493	14	
1.97	54.30	2.00	16.40	72.80	6.44	93.8	750	16 × 6.4	
2.19	59.50	2.15	19.60	90.50	6.51	103	827	16	
2.14	70.00	2.20	20.60	100	7.26	121	1090	18 × 7	
2.36	76.30	2.35	24.30	123	7.34	133	1200	18	
2.30	88.00	2.39	25.20	134	8.08	153	1530	20	

جدول شماره (۳) : مشخصات ابعادی و وزن ناودانی های بال موازی سنگین

وزن		مساحت سطح خارجی U m^2/m	مساحت سطح مقطع F Cm^2	r_1	ابعاد و رواداریها (mm)							نمره ناودانی
رواداری (%)	وزن اسمی یک متر (Kg)				(t)	ضخامت بال (t)	ضخامت جان (s)	(b)	عرض بال (b)	ارتفاع (h)	رواداری	اسمی
± 6	12.1	0.460	15.4	12	8	5	5	60	60	120	12	
± 4	14.5	0.520	18.4	12	-0.5	9	5	65	65	140	14	
	17	0.579	21.7	12		9.5	5.5	70	70	160	16	
	19.7	0.639	25.1	12		10.5	5.5	75	75	180	18	
	22.8	0.697	29	13	-1.0	11	6	80	80	200	20	

جدول شماره (۴) : مقادیر ایستایی ناودانی های بال موازی سنگین

فاصله مرکز سطح برش M از محور y-y X_M cm		فاصله از محور y-y e_y cm	فاصله بین مرکز تنش های فشاری و کششی s_x Cm	ممان ایستایی نیم مقطع S_x Cm^3	ممان ایستایی نیم مقطع i_y Cm	مقادیر ایستایی نسبت به محورهای خمس							نمره ناودانی
						محور Y-Y				محور X-X			
4.12	1.98	10.3	35.2	1.90	13.8	55.5	4.86	60.6	364	8.11	191	1910	12
4.54	2.17	12.1	49.4	2.07	18.2	78.8	5.71	85.6	600	107	114	911	14
4.76	2.27	13.9	65.8	2.22	22.6	107	6.48	114	911	144	150	1350	16
5.19	2.47	15.7	86.5	2.39	28.6	144	7.34	150	1350	187	191	1910	18
5.41	2.56	17.4	110	2.54	34.5	187	8.11	191	1910	191	1910	1910	20

فرآورده های ساختمانی، ناودانی

ب- ناودانی های بال شیب دار:

جدول شماره(۱) : مشخصات ابعادی و وزن ناودانی های بال شیب دار سبک

وزن		مساحت مقطع F	ابعاد و رواداریها (mm)								نمره ناودانی
رواداری (%)	وزن اسمی یک متر (Kg)		شعاع انحنای گوشه ها r_2	شعاع انحنای گوشه ها r_1	ضخامت بال (t)	ضخامت جان (s)	عرض بال (b)	ارتفاع (h)	رواداری اسمی	رواداری اسمی	
+3 -5	10.40	13.30	3	7.5	-0.7	7.8	± 2	4.8	52	± 2	120
	12.30	15.60	3	8		8.1		4.9			140
	14.20	18.10	3.5	8.5		8.4		5	64		16x6.4
	15.30	19.50	3.5	8.5	-0.8	9	± 2.5	5	68	± 2.5	160
	16.30	20.70	3.5	9		8.7		5.1	70		160
	17.40	22.20	3.5	9		9.3		5.1	74		180
	18.40	23.40	4	9.5		9		5.2	76	± 3	200
											20

جدول شماره (۲) : مقادیر ایستایی ناودانی های بال شیب دار سبک:

فاصله مرکز سطح برش بر از محور M cm	مان ایستایی نیم مقطع S_x Cm^3	مقادیر ایستایی نسبت به محورهای خمین							نمره ناودانی	
		محور Y-Y				محور X-X				
		شعاع ژیراسیون i_y Cm	مدول مقطع W_y Cm^3	مان اینرسی I_y Cm^4	شعاع ژیراسیون i_x Cm	مدول مقطع W_x Cm^3	مان اینرسی I_x Cm^4			
1.54	29.60	1.53	8.52	31.20	4.78	50.6	304		12	
1.67	40.80	1.70	11	45.40	5.60	70.2	491		14	
1.80	54.10	1.87	13.80	63.30	6.42	93.4	747		16 × 6.4	
2	59.40	2.01	16.40	78.80	6.49	103	823		16	
1.94	69.80	2.04	17	86	7.24	121	1090		18 × 7	
2.13	76.10	2.18	20	105	7.32	132	1190		18	
2.07	87.80	2.20	20.50	113	8.07	152	1520		20	




جدول شماره (۳) : مشخصات ابعادی و وزن ناودانی های بال شیب دار سنگین:

وزن		مساحت سطح مقطع F Cm^2	ابعاد و رواداریها (mm)									نمره ناودانی		
رواداری (%)	وزن اسمی یک متر (Kg)		r_2	r_1	ضخامت بال (t)		ضخامت جان (s)		عرض بال (b)		ارتفاع (h)			
					رواداری	اسمی	رواداری	اسمی	رواداری	اسمی	رواداری	اسمی		
± 6	13.4	17	4.5	9	-0.5	9	± 0.5	7	± 2	55	± 2	120	12	
± 4	16	20.4	5	10		10		7		60		140	14	
	18.8	24	5.5	10.5		10.5		7.5		65		160	16	
	22	28	5.5	11	-1.0	11		8		70		180	18	
	25.3	32.2	6	11.5		11.5		8.5		75		200	20	

جدول شماره (۴) : مقادیر ایستایی ناودانی های بال شیب دار سنگین:

فاصله مرکز سطح از محو رش M	فاصله از محور y-y	فاصله از محور e_y	فاصله بین مرکز تنش های فشاری و کششی	ممان ایستایی نیم مقطع	مقادیر ایستایی نسبت به محورهای خمینش						نمره ناودانی	
					محور Y-Y			محور X-X				
					شعاع ژیراسیون	مدول مقطع	ممان اینرسی	شعاع ژیراسیون	مدول مقطع	ممان اینرسی		
3.03	1.60	10.0	36.3	1.59	11.1	43.2	4.62	60.7	364	12		
3.37	1.75	11.8	51.4	1.75	14.8	62.7	5.45	86.4	605	14		
3.56	1.84	13.3	68.8	1.89	18.3	85.3	6.21	116	925	16		
3.75	1.92	15.1	89.6	2.02	22.4	114	6.95	150	1350	18		
3.94	2.01	16.8	114	2.14	27.0	148	7.70	191	1910	20		

فرآورده های ساختمانی، ناودانی ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی ناودانی های تولیدی



جدول شماره (۱) : ترکیب شیمیایی ناودانی های تولیدی

حداکثر کربن معادل	درصد وزنی عناصر موجود در محصول نهایی						نوع فولاد
	N (max)	P (max)	S (max)	Mn	Si	C (max)	
0.35	0.014	0.045	0.045	0.25 – 1.50	0.12 – 0.35	0.19	فولاد 37 (S235JR)
0.40	0.014	0.045	0.045	0.40 – 1.60	0.15 – 0.45	0.23	فولاد 44 (S275JR)
0.45	0.014	0.045	0.045	≤ 1.70	≤ 0.60	0.26	فولاد 52 (S355JR)

* فولاد S235JR معادل فولاد 37، فولاد S275JR معادل فولاد 44 و فولاد S355JR معادل فولاد 52 در بازار ایران می باشد.

جدول شماره (۲) : خواص مکانیکی ناودانی های تولیدی

آزمون خمس سرد تحت زاویه ۱۸° درجه	آزمون کشش				نوع فولاد
	قطر فک خمش نسبت به ضخامت (t) نمونه	حداقل درصد ازدیاد طول نسبی $L_e = 5.65\sqrt{S_e}$	استحکام کششی (N/mm²)	حداقل تنفس تسلیم (N/mm²)	
1 t	26	360-510	235		(S235JR) 37
2.5 t	23	410-560	275		(S275JR) 44
2.5 t	22	470-630	355		(S355JR) 52

ورق سازه های فولادی

موارد مصرف ورق سازه های فولادی:

- ۲. تقویت جان و بال تیر آهن ها و تیر ورق ها
- ۴. تقویت مخازن
- ۶. استفاده جهت ساخت تیر ورق
- ۸. استفاده در ساخت پل های فلزی

- ۱. استفاده بعنوان Base Plate
- ۳. استفاده بعنوان اتصالات در سازه های فلزی
- ۵. ساخت دیوارهای برشی فلزی
- ۷. استفاده در سوله سازی

جدول شماره (۱) : مشخصات ابعادی ورق سازه های فولادی قابل تولید در ذوب آهن اصفهان

روادری (mm)	ضخامت t (mm)	روادری (mm)	عرض b (mm)	ورق سازه های فولادی
± 0.75	15	± 1.2	200	15 × 200
	20		200	20 × 200
	25		200	25 × 200
	15		250	10 × 250
	20		250	12 × 250
	25		250	15 × 250
	25		250	20 × 250
	25		250	25 × 250
	10		300	10 × 300
	12		300	12 × 300
	15		300	15 × 300
	20		300	20 × 300
	25		300	25 × 300

جدول آنالیز شیمیایی ورق سازه های تولیدی

حداکثر کربن معادل	درصد وزنی عناصر موجود در محصول نهایی						نوع فولاد
	N Max	P Max	S Max	Mn	Si	C Max	
0.35	0.014	0.045	0.045	0.25-1.5	0.12-0.35	0.19	(S235JR) 37 فولاد

جدول خواص مکانیکی ورق سازه های تولیدی

آزمون خمش با زاویه ۱۸۰ درجه	آزمون کشش				نوع فولاد
قطر فلک خمش بر حسب ضخامت (t)	حداقل درصد ازدیاد طول نسبی $L_e = 5.65\sqrt{S_e}$	استحکام کششی (N/mm²)	حداقل تنش تسليیم (N/mm²)		
1 t	26	360-510	235		(S235JR) 37 فولاد

ورق سازه های با عرض های فوق و ضخامت بیشتر از ۲۵ میلی متر بر اساس سفارش و توافق مشتری قابل تولید می باشد.



فرآورده های میانی، انواع شمش



شمش های تولیدی شرکت ذوب آهن اصفهان مطابق جدول شماره ۱ (صفحه ۴۶) می باشد.
شمش های با مقطع 100×100 ، 125×125 ،
 250×250 ، 200×200 ، 150×150 ، 130×130
 250×360 و 250×320 میلیمتر و از طول ۴ تا
۱۲ متر قابل تولید می باشد. در صورت توافق
قبلی، تولید بر اساس آنالیز شیمیایی و سایر
مشخصات فنی مورد نیاز مشتری انجام خواهد شد.

جدول شماره (۱) : ترکیب شیمیایی بخشی از مارک‌های فولاد تولیدی در ذوب آهن اصفهان

سایر عناصر	درصد وزنی عناصر موجود در ذوب							مارک فولاد
	Max Ceq	Max N	Max P	Max S	Mn	Si	C	
	0.35	0.012	0.040	0.040	≤ 1.40	≤ 0.35	≤ 0.17	S235JR
	0.40	0.012	0.040	0.040	≤ 1.50	0.15-0.40	≤ 0.21	S275JR
	0.45	0.012	0.035	0.035	≤ 1.50	≤ 0.55	≤ 0.24	S355JR
			0.040	0.050	0.25-0.50	0.15-0.35	0.06-0.12	CT-1SP
			0.040	0.050	0.25-0.50	0.15-0.35	0.09-0.15	CT-2SP
			0.040	0.050	0.40-0.65	0.15-0.35	0.14-0.22	CT-3SP
			0.040	0.050	0.40-0.70	0.15-0.35	0.18-0.27	CT-4SP
	-	0.040	0.050	0.50-0.80	0.15-0.35	0.28-0.37		CT-5SP
	-	0.035	0.035	0.30-0.50	≤ 0.20		≤ 0.12	RSt34-2
		0.050	0.050	0.30-0.75	0.12-0.35	0.10-0.20		RSt37-2
		0.050	0.050	0.45-0.75	0.15-0.45	0.14-0.22		RSt44-2
	0.50	0.050	0.050	0.86-1.25	0.17-0.43	0.23-0.34		28Mn4
		0.050	0.050	0.96-1.36	0.32-0.58	0.26-0.37		31Mn5
		0.050	0.050	1.24-1.61	0.37-0.58	0.28-0.38		34Mn5
		0.035	0.035	0.50-0.80	0.10-0.30	0.80-0.85		C82D
≤ S+P 0.060		0.040	0.040	0.55-0.65	0.10-0.30	0.64-0.73		C67
≤ Cr 0.25		0.045	0.045	0.44-0.84	0.12-0.38	0.40-0.52		C45
≤ Cr 0.40		0.035	0.035	0.50-0.80	0.15-0.40	0.43-0.50		CK45
Cr=0.40-0.60		0.025	0.035	0.75-0.95	0.15-0.30	0.65-0.80		70Cr2
		0.040	0.040	0.80-1.30	0.10-0.50	0.60-0.80		900A
		0.040	0.050	0.30-0.50	≤ 0.20		≤ 0.10	SAE1008
		0.040	0.050	0.30-0.60	0.15-0.30	0.08-0.13		SAE1010
		0.040	0.050	0.30-0.60	0.15-0.35	0.10-0.15		SAE1012
		0.040	0.050	0.60-0.90	≤ 0.35	0.15-0.20		SAE1018
		0.040	0.050	0.30-0.60	0.15-0.35	0.18-0.23		SAE1020
		0.030	0.050	0.70-1.00	0.15-0.35	0.18-0.23		SAE1022
		0.025	0.020	0.50-0.70	0.25-0.30	0.08-0.14		RSD11
		0.035	0.035	0.30-0.50	0.15-0.35	0.24-0.31		SWRH-27
		0.030	0.030	0.60-0.90	0.15-0.35	0.62-0.71		SWRH-67B
AL: max 0.008		0.030	0.030	0.70-0.85	0.15-0.30	0.68-0.75		C72D2
AL: max 0.008		0.030	0.030	0.40-0.65	0.15-0.30	0.74-0.89		C82D2
AL: max 0.008 Cr : 0.35-0.42		0.030	0.030	0.70-0.85	0.17-0.30	0.74-0.89		C82D2+Cr
	0.012	0.045	0.050	0.60-0.80	0.15-0.30	0.18-0.22		3SP/PS
	0.012	0.040	0.045	0.70-0.90	0.15-0.30	0.18-0.22		3SP-M
	0.012	0.040	0.050	0.40-0.65	0.15-0.35	0.14-0.22		3SP
	0.012	0.045	0.045	0.80-1.00	0.15-0.35	0.19-0.23		3SP-M2
	0.012	0.040	0.045	0.40-0.65	0.15-0.30	0.18-0.23		3SP-M3
	0.012	0.045	0.050	0.50-0.70	0.15-0.30	0.14-0.22		3SP-M4
		0.045	0.050	0.50-0.70	0.15-0.30	0.17-0.22		3SP-M5
	0.012	0.050	0.050	0.60-0.80	0.15-0.35	0.20-0.27		4SP
	0.012	0.045	0.050	0.50-0.70	0.15-0.35	0.18-0.25		4SP-M
	0.012	0.045	0.050	0.60-0.90	0.15-0.35	0.24-0.30		4SP-M1
	0.012	0.045	0.045	0.70-0.90	0.15-0.30	0.19-0.24		4SP-M2
	0.012	0.045	0.050	0.60-0.80	0.15-0.35	0.22-0.27		4SP-M3
	0.012	0.045	0.050	0.60-0.90	0.15-0.35	0.28-0.37		5SP
	0.012	0.040	0.050	0.70-0.90	0.15-0.30	0.29-0.34		5SP-M
	0.012	0.045	0.045	Min 1.20	0.15-0.30	0.30-0.36		5SP-M1
	0.012	0.045	0.045	0.70-0.90	0.15-0.30	0.28-0.37		5SP-M2
	0.012	0.045	0.050	Min 0.80	0.15-0.30	0.28-0.34		5SP-M3
		0.040	0.045	Min 0.80	0.20-0.35	0.29-0.33		5SP-M4
		0.040	0.040	0.90-1.10	0.20-0.35	0.27-0.33		5SP-M5
		0.045	0.045	0.80-1.00	0.15-0.35	0.34-0.40		36Mn4
		0.050	0.050	1.0-1.40	0.15-0.40	0.32-0.40		36Mn5
	0.012	0.050	0.050	0.60-0.80	0.15-0.30	0.18-0.22		B500B
H≤2.5PPM O-TOTAL≤20ppm	0.90	0.025	0.025	0.70-1.20	0.15-0.58	0.62-0.80		R260
	0.012	0.045	0.045	0.80-1.25	0.15-0.30	0.40-0.60		R0700
	0.90	0.030	0.030	0.60-0.90	0.10-0.30	0.57-0.65		C60
		0.040	0.040	0.60-1.10	0.15-0.35	0.20-0.40		R0550

فرآورده های صنعتی، آرک

آرک معدن معادل با تیپ V21 - TH29 در ذوب آهن اصفهان مطابق با مشخصات زیر تولید می گردد.



جدول شماره (۱) : ترکیب شیمیایی محصول آرک

درصد وزنی عناصر موجود در محصول نهایی					گرید فولادی	آرک معدن
S	P	Si	Mn	C		
Max 0.050	Max 0.050	Max 0.35	0.45-0.85	0.30-0.40	ST-55	V21
Max 0.040	Max 0.040	0.17-0.53	0.76-1.14	0.26-0.38	31Mn4	TH29
						TH36

جدول شماره (۲) : جدول خواص مکانیکی محصول آرک

اثری ضربه KCU Min	حداقل ازدیاد طول نسبی % Min	حداقل استحکام کششی (Mpa) Min	حداقل استحکام تسلیم (Mpa) Min	نوع فولاد
30	17	550	340	ST-55
30	18	550	350	31Mn4




حانيا




فرآورده های صنعتی، ریلی


انواع ریل های تولیدی راه آهن و مترو از نوع 46E1، 49E1، 54E1، 60E1 و 60E1A1 مطابق با استاندارد EN 13674-1 و استاندارد ملی INSO 22669-1 و UIC CODE 860 با مشخصات زیر عرضه می گردند . همچنین ریل زبانه سوزن 60E1A1 مطابق استاندارد EN 13674-2 و توافقات مشتری در شرکت سهامی ذوب آهن تولید و عرضه شده است .




Rail profile:46E2
Mass:46.27kg/m
Rail Length:12-36m




Rail profile:60E1
Mass:60.21kg/m
Rail Length:12-36m



Rail profile:49E1
Mass:49 kg/m
Rail Length:12-36m



Rail profile:54E1
Mass:54.77kg/m
Rail Length:12-36m



Rail profile:60E1A1
Mass:72.97 kg/m
Rail Length:12-36m



جدول شماره (۱) : آنالیز شیمیایی فولاد ریل

ترکیب شیمیایی در محصول نهایی									نوع فولاد
N (Max)	V (Max)	Al (Max)	Cr (Max)	S (Max)	P (Max)	Mn	Si	C	
0.010	0.030	0.004	0.15	0.030	0.030	0.65-1.25	0.13-0.60	0.60-0.82	R260
-	-	-	-	0.040	0.040	0.80-1.30	0.10-0.50	0.60-0.80	900A

جدول شماره (۲) : خواص مکانیکی ریل

خواص مکانیکی			نوع فولاد
حداقل افزایش طول نسبی %	استحکام کششی (N/mm ²)	سختی (HBW)	
10	min 880	260-300	R260
10	880 -1030	-	900A



فرآورده های فرعی / بخش آگلومراسیون

مشخصات گُک ریزه

مواد فرار wt%	خاکستر wt%	گوگرد wt%	دانه بندی (mm)
≤ 2.5	16-19	≤ 1.2	5-15
≤ 2.0	15-17	≤ 1.2	20-30

مشخصات آهک پخته

% CaO	نام محصول
≥ 70	آهک میکروني الکتروفیلتر
≥ 90	آهک میکروني پودري
≥ 90	آهک پخته 0-10 mm
≥ 90	آهک پخته 0-60 mm
≥ 90	آهک پخته 0-80 mm



فرآورده های فرعی / بخش کوره بلند

الف: سرباره کوره بلند

دانه‌بندی	% TiO ₂	% Al ₂ O ₃	% MnO	% S	% MgO	% FeO	% CaO	% SiO ₂	
0-4 mm ≥ 85%	0.5-2.0	10-14	0.7-2.0	1-2	7-11	0.4-0.6	33-38	34-38	سرباره کوره بلند ۱ و ۲
0-2 mm ≥ 90%	0.5-2.0	10-14	0.7-2.0	1-2	7-11	0.4-0.6	33-38	34-38	سرباره کوره بلند ۳

ب: گرد و غبار کوره بلند

% H ₂ O	% L . O . I	% SiO ₂	% T.Fe	% CaO	% C
3-18	15-28	8-21	30-48	3-10	10-24

ج: شمش چدن

% C	% Mn	% Si	% S	% P
3.5 - 5.0	Max 1.1	Max 1.0	Avg 0.07	Avg 0.2

وزن هر قطعه شمش چدن به طور عمده در بازه 23-18 و حداکثر 26 کیلوگرم و ابعاد آن ماقزیم 95 × 240 × 280 میلی متر می باشد.

فرآورده های فرعی ، بخش کک و مواد شیمیایی



مشخصات اسید سولفوریک

مشخصات گوگرد جامد (پرک)

$\geq 99.0\%$	خلوص
---------------	------

90.0 % min	Wt%	Mass H_2SO_4
0.02 % max	Wt%	Fe درصد آهن

مشخصات قطران زغال سنگ

استاندارد آزمایش		
1.10-1.20	gr/cm ³ (Density)	دانسیته ASTM D12792
5.0 max	Wt% (Water Content)	مقدار آب ASTM D370
3-8	Wt% (insoluble in toluene)	غیر محلول در تولوئن
0.2 max	Wt% (Ash)	خاکستر ASTM D2415
5 min	Wt% (Naphthalene)	نفتالین
20-28	Wt% (Coke Value)	باقیمانده کک ASTM D4715

مشخصات سولفات آمونیوم

20.5 min	Wt%	(N_2)	ارت	استاندارد آزمایش ISIRI 1605
0.3 max	Wt%	(H_2O)	رطوبت	
0.15 max	Wt%	(H_2SO_4)	اسید سولفوریک	



فرآورده‌های فرعی، بخش تولیدات کک و مواد شیمیایی

مشخصات بنزن، تولوئن و زایلن

مشخصات بنزول خام

زرد رنگ	(Appearance)		ظاهر
0.865-0.885	gr/cm ³	(Density)	دانسیته
70 min	° C	اولین نقطه جوش (Initial Boiling Point)	در ۹۵٪ تقطیر
171.0 max	° C	آخرین نقطه جوش در ۹۰٪ تقطیر (Boiling point at 90% dis.)	

استاندارد آزمایش	مشخصات	بنزن	تولوئن	زایلن
ASTM D248	ظاهر	شفاف	شفاف	شفاف
ASTM D12792	دانسیته	0.875-0.886	0.864-0.868	0.855-0.870
ASTM D850	اولین نقطه جوش	79 min	109 min	137 min
ASTM D850	آخرین نقطه جوش در ۹۵٪ تقطیر	81 max	111 max	143 max
ASTM D848	رنگ اسیدی	3 max	3 max	5 max
ASTM D847	حالت (اسیدیته)	خنثی	خنثی	خنثی
	دامنه تقطیر	۱°C max	۱°C max	۴.۵°C max

فرآورده های فرعی ، بخش فولادسازی


مشخصات سرباره کنورتور

9-11	% SiO ₂
2-5	% MnO
0.7-1.4	% Al ₂ O ₃
50-57	% CaO
2-4	% MgO
2.0-3.0	% V ₂ O ₅
2.3-3.2	% P ₂ O ₅
10-15	% TFe
10-14	% FeO
2.0-3.0	% TiO ₂

مشخصات لجن صنعتی کنورتور

50-60	% TFe
7-15	% FeO
1.5-3.0	% SiO ₂
5-13	% CaO
0.5-1.0	% MgO
0.1-1.0	% Al ₂ O ₃
1.0-2.5	% MnO
0.1-0.2	% S

نقشه صادرات ذوب آهن اصفهان



جایزه ملی
کیفیت ایران



گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت
ISO 9001 / ISO14001
ISO 450001



دارای شان استاندارد ملی ایران
در گلوب فرآورده های تولیدی
واحد تولیدی نمونه استاندارد کشور



گواهینامه رعایت حقوق
صرف کنندگان



شرکت بروت بورس
کالای ایران



تندیس بلورین جایزه ملی
بهره وری و تعالی سازمان



صادر کننده
ممتد کشور

- | | | | | |
|-------------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| • ترکیه | • افغانستان | • امارات متحده | • چک | • اسپانیا |
| • فیلیپین | • پاکستان | • عربی | • اسلواکی | • ایتالیا |
| • هند | • ترکمنستان | • عربستان | • فرانسه | • بلژیک |
| • چین | • ارمنستان | • سعودی | • الجزایر | • ایرلند |
| • کره جنوبی | • گرجستان | • قطر | • لبنان | • پرتغال |
| | • تاجیکستان | • عمان | • عراق | • یونان |
| | • آذربایجان | • مصر | • کویت | • لهستان |

فعالیت های آموزشی، اجتماعی، ورزشی و فضای سبز ذوب آهن اصفهان

- باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان، برتر در ایران، مطرح در جهان
- بیمارستان شهید مطهری ذوب آهن اصفهان
- آموزش منابع انسانی ذوب آهن اصفهان با استاندارد بین المللی ISO10015
- ایجاد و نگهداری بالغ بر ۱۶۵۰۰ هکتار فضای سبز
- ۸۴ برابر استاندارد میزان سطح فضای سبز مورد نیاز یک مجتمع صنعتی با وسعت مشابه)
- با حداقل مصرف آب، ۱۴۵۰۰ هکتار به صورت دیم و ۲۰۰۰ هکتار با استفاده از پساب و فاضلاب های تصفیه شده.
- در ساخت این پروژه ها از محصولات ذوب آهن اصفهان استفاده شده است.

باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان، برتر در ایران، مطرح در جهان
آموزش منابع انسانی ذوب آهن اصفهان با استاندارد بین المللی ISO10015





با حداقل مصرف آب، ۱۴۵۰۰ هکتار به صورت دیم و ۲۰۰۰ هکتار با استفاده از پساب و فاضلاب های تصفیه شده.
در ساخت این پروژه ها از محصولات ذوب آهن اصفهان استفاده شده است.

پل صدر تهران



نیروگاه عسلویه



ورزشگاه المپیک آتن



نیروگاه بوشهر

با اطمینان بسازید
ریل ملی افتخار ملی