




جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران



استاندارد ملی ایران

INSO

18729

1st.Edition

2014

۱۸۷۲۹

چاپ اول

۱۳۹۳

Iranian National Standardization Organization

کربن بلک(دوده)- واژه‌نامه

Carbon black- Terminology

ICS: 83.040.20 , 01. 040. 83

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادهٔ ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانهٔ صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیر دولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون‌های فنی مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیتهٔ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیتهٔ ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شمارهٔ ۵ تدوین و در کمیتهٔ ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان ملی تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاهای کالیبراسیون (واسنجی) وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

**کمیسیون فنی تدوین استاندارد
«کربن بلک(دوده) – واژه‌نامه»**

سمت و / یا نمایندگی

مرکز تحقیقات صنایع لاستیک

رئیس :

فتوحی، فرسا

(کارشناسی شیمی کاربردی)

دبیر :

پژوهشگاه استاندارد

اسماعیلپور ، سوسن

(کارشناسی ارشد شیمی تجزیه)

اعضاء : (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

شرکت تولیدی ایران تایر

جعفری نوع دوست، پروین

(کارشناسی شیمی کاربردی)

گروه صنعتی بارز

جلالی، غلامرضا

(کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر)

شرکت کربن سیمرغ

زنگانه، حسن

(کارشناسی مهندسی شیمی)

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

سلطانی، صدیقه

(کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر)

پژوهشگاه استاندارد

سنگسفیدی، لاله

(کارشناسی ارشد شیمی آلی)

شرکت صنعتی دوده فام

شادابی نژاد، مهسا

(کارشناسی ارشد شیمی معدنی)

شرکت کربن ایران

شهنی، کامبیز

(کارشناسی مهندسی شیمی)

شرکت کویر تایر

ضیایی، محمد

(کارشناسی مهندسی شیمی)

فاطمی، محمد

(کارشناسی مهندسی شیمی)

شرکت دوده پارس

متین‌فر، مهناز

(کارشناسی ارشد شیمی آبی)

مشاور شرکت صنعتی دوده فام

ملکی، حسن

(کارشناسی شیمی)

فهرست مندرجات

صفحه

عنوان

ب	آشنایی با سازمان ملی استاندارد
ج	کمیسیون فنی تدوین استاندارد
و	پیش گفتار
۱	هدف و دامنه کاربرد
۱	مراجع الزامی
۲	اصطلاحات و تعاریف
۱۲	پیوست الف

پیش گفتار

استاندارد «کربن بلک(دوده)- واژه‌نامه» که پیش نویس آن در کمیسیون‌های مربوط توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین شده و در یک‌هزار و دویست و هفتاد و دومین اجلاس کمیته ملی استاندارد شیمیایی و پلیمر مورخ ۹۳/۹/۱۹ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است :

ASTM D 3053: 2013, Standard Terminology Relating to Carbon Black

کربن بلک(دوده) – واژه‌نامه

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعریف برخی واژه‌های فنی مورد استفاده در صنایع کربن بلک و لاستیک است. واژه‌هایی که در سایر منابع تعریف شده‌اند، در این واژه‌نامه آورده نشده است. یادآوری- در این استاندارد، واژه‌ها به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شده‌اند. در پیوست الف فهرست الفبایی فارسی- انگلیسی و انگلیسی- فارسی واژه‌ها رایه شده‌است.

۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می‌شود. در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه‌های بعدی آن‌ها مورد نظر است.

استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

- ۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۳۴۳۱ : سال ۱۳۸۸، کربن بلک(دوده)، تعیین عدد جذب روغن (OAN)
- ۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۳۴۳۷ : سال ۱۳۸۸ ، کربن بلک(دوده)، تعیین سختی تک ساچمه
- ۳-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۳۶۶۸ : سال ۱۳۸۸، کربن بلک(دوده)، تعیین عدد جذب روغن نمونه متراکم شده (COAN)
- ۴-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۳۶۶۹ : سال ۱۳۸۸، کربن بلک(دوده)- تعیین قدرت سیاهی
- ۵-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۰۹۸ : سال ۱۳۸۸، فناوری نانو-واژه‌ها- اصطلاحات و تعاریف اصلی
- ۶-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۴۷۶ : سال ۱۳۸۸، کربن بلک(دوده)، تعیین نور عبوری از تولوئن
- ۷-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۴۷۷ : سال ۱۳۸۸، کربن بلک(دوده)، تعیین مساحت سطح کل و خارجی توسط جذب سطحی نیتروژن
- ۸-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۴۸۱۵ : سال ۱۳۸۸، کربن بلک(دوده)، تعیین مقدار کاهش جرم در اثر حرارت
- ۹-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۴۸۲ : سال ۱۳۸۸، کربن بلک(دوده)، تعیین عدد جذب ید
- ۱۰-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۴۸۳ : سال ۱۳۸۸، کربن بلک(دوده)، تعیین چگالی ریزشی
- ۱۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۴۸۴ : سال ۱۳۸۸، کربن بلک(دوده)، تعیین مقدار مواد باقی‌مانده روی الک
- ۱۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۴۷۵ : سال ۱۳۸۸ ، کربن بلک(دوده)، تعیین مقدار کربن بلک پودری
- ۱۳-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۷۲۴ : سال ۱۳۹۳، کربن بلک(دوده)، نمونه‌برداری از محموله فله

۱۴-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۷۲۵: سال ۱۳۹۳، کربن بلک (دوده) - تعیین توزیع اندازه ساچمه‌ها

۱۵-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۷۲۷: سال ۱۳۹۳، کربن بلک (دوده)، نمونه‌برداری از محموله بسته‌بندی شده

۱۶-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۷۲۸: سال ۱۳۹۳، کربن بلک (دوده) ساچمه‌ای - کاهش، اختلاط و خشک - کردن نمونه‌های آنبوه برای آزمون

2-16 ASTM D1566, Terminology Relating to Rubber

2-17 ASTM D1765, Classification System to Carbon Blacks Used in Rubber Products

2-18 ASTM D1937, Test Method for Carbon Black, Pelleted- Mass Strength

2-19 ASTM D2663, Test Method for Carbon Black- Dispersion in Rubber

2-20 ASTM D3849, Test Method for Carbon Black- Morphological Characterization of Carbon Black Using Electron Microscopy

2-21 ASTM D5230, Test Method for Carbon Black- Automated Individual Pellet Hardness

2-22 ASTM D6602, Standard Practice for Sampling and Testing of Possible Carbon Black Fugitive Emissions or Other Environmental Particulate, or Both

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌روند:

۱-۳

خوشه‌ای (شبیه خوشه انگور)

از بهم پیوستن ذرات کروی شکل کربن بلک، توده‌های با ابعاد کلوئیدی به شکل خوشه انگور تشکیل می‌شود.

۲-۳

کربن بلک (دوده)

ماده مهندسی شده که به طور عمده از کربن عنصری تشکیل شده است و از سوختن ناقص یا تجزیه گرمایی هیدروکربن‌ها به دست می‌آید. به صورت توده‌های (بند ۱۵-۳) خوشه‌ای مت Shankل از ذرات کروی شکل وجود دارد. اندازه ذرات در هر توده یکنواخت است و هر ذره از لایه‌های گرد تشکیل شده است.

کربن بلک، جنبه‌های مختلف ریخت‌شناسی را به نمایش می‌گذارد: ذرات (برای مثال ذرات اولیه)، توده‌ها و کلوخه‌ها. ذرات اولیه که ساختار بنیادی کربن بلک را تشکیل می‌دهند، تقریباً هیچگاه به صورت تکی وجود ندارند^۱، بلکه برای تشکیل توده، بسیار محکم بهم می‌پیوندند. ذرات اولیه، به طور ذاتی مفهومی هستند که با تشکیل توده، به طور مستقل وجود نداشته و هیچ مرز فیزیکی بین آن‌ها وجود ندارد. توده‌ها به محض تولید، به وسیله نیروهای واندروالس تجمع پیدا کرده و تشکیل کلوخه می‌دهند. کلوخه‌ها به اجزاء کوچک‌تر شکسته نمی‌شوند، مگر این‌که نیروی کافی (برای مثال نیروی برشی) اعمال شود.

۱- تنها استثنای این مشخصه عمومی کربن بلک تولید شده، کربن بلک حرارتی است که در آن اندازه ذرات اولیه در آنبوه، یکنواخت است.

اندازه ذرات و اندازه توده (تعداد ذرات در هر توده) از خواص توزیعی هستند و بسته به نوع کربن بلک فرق می‌کنند. ریزنمودارهای انتقال الکترون در پیوست ۱ استاندارد ASTM D 6602 نشان می‌دهد که وقتی در یک نوع مشخص کربن بلک، اندازه ذرات و توده‌ها فرق زیادی داشته باشد، اندازه ذرات اولیه در هر توده اساساً یکنواخت است.

۳-۳

carbon black, carcass grade

کربن بلک، نوع کارکاس

نوعی از کربن بلک کوره‌ای با میانگین مساحت سطح نیتروژن در گستره $21 \text{ m}^2/\text{g}$ تا $.69 \text{ m}^2/\text{g}$ کربن بلک نوع کارکاس طی فرایند کوره روغن^۱ تولید می‌شود. مصرف این نوع دوده‌ها در صنعت لاستیک محدود به بخش کارکاس (منجید) تایر نیست. در جدول ۱ استاندارد ASTM D1765 این نوع دوده‌ها با یک حرف N و یک عدد ۶، ۵، ۴ یا ۷، شناسه‌گذاری شده‌اند.
برای تعریف واژه "کارکاس" به استاندارد ASTM D 1566 مراجعه کنید.

۴-۳

carbon black, furnace

کربن بلک، کوره‌ای

نوعی کربن بلک که از واکنش تجزیه هیدروکربن‌های تزریق شده درون جریان سریع گازهای احتراق، در شرایط کنترل شده، تولید می‌شود.

۵-۳

carbon black, hard

کربن بلک، سخت

به بند ۳-۱۲ (کربن بلک، نوع ترد) مراجعه کنید.
همه انواع کربن بلک پس از اختلاط با لاستیک، سطوح مختلفی از تقویت‌کنندگی را ایجاد می‌کنند. سطح تقویت-کنندگی، تابعی از نوع و مقدار کربن بلک استفاده شده است.
برای تعریف واژه "تقویت‌کنندگی" به استاندارد ASTM D1566 مراجعه کنید.

۶-۳

carbon black, semi-reinforcing

کربن بلک، نیمه تقویت کننده

به بند ۳-۳ (کربن بلک، نوع کارکاس) مراجعه کنید.
همه انواع کربن بلک پس از اختلاط با لاستیک، سطوح مختلفی از تقویت‌کنندگی را ایجاد می‌کنند. سطح تقویت-کنندگی، تابعی از نوع و مقدار کربن بلک استفاده شده است.
برای تعریف واژه "تقویت‌کنندگی" به استاندارد ASTM D1566 مراجعه کنید.

۷-۳

carbon black, soft

کربن بلک، نرم

به بند ۳-۳ (کربن بلک، نوع کارکاس) مراجعه کنید.
همه انواع کربن بلک پس از اختلاط با لاستیک، سطوح مختلفی از تقویت کنندگی را ایجاد می‌کنند. سطح تقویت-کنندگی، تابعی از نوع و مقدار کربن بلک استفاده شده است.
برای تعریف واژه "تقویت کنندگی" به استاندارد ASTM D1566 مراجعه کنید.

۸-۳

carbon black, surface activity

کربن بلک، فعالیت سطح

قابلیت ذاتی سطح کربن بلک برای تاثیر متقابل فیزیکی و/یا شیمیایی با لاستیک یا مولکول‌های دیگر.

۹-۳

carbon black, target value

کربن بلک، مقدار هدف

مقدار توافقی برای خواص اولیه که تولید کنندگان، در فرایند تولید و مصرف کنندگان، در ویژگی‌های موردنظر خود، بر آن تمرکز می‌کنند.

مقادیر هدف برای خواص انواع کربن بلک متداول تجاری مورد مصرف در لاستیک در استاندارد ASTM D1765 ارایه شده‌است.

۱۰-۳

carbon black, thermal

کربن بلک، حرارتی

نوعی کربن بلک که تحت شرایط کنترل شده از تجزیه حرارتی هیدروکربن‌ها در غیاب هوا یا شعله تولید می‌شود.
در استاندارد ASTM D1765 این نوع دوده‌ها با یک حرف N و یک عدد ۸ یا ۹ شناسه‌گذاری شده‌اند.

۱۱-۳

carbon black, thermal , acetylenic

کربن بلک، حرارتی، استیلنی

کربن بلک حرارتی تولید شده از گاز استیلن.

۱۲-۳

carbon black, tread grade

کربن بلک، نوع ترد

نوعی کربن بلک کوره‌ای با میانگین مساحت سطح نیتروژن $70 \text{ m}^2/\text{g}$ یا بزرگ‌تر.
کربن بلک نوع ترد طی فرایند کوره روغن تولید می‌شود. مصرف این نوع دوده‌ها در صنعت لاستیک محدود به بخش ترد تایر نیست. در جدول ۱ استاندارد ASTM D1765 این نوع دوده‌ها با یک حرف N و یک عدد ۰، ۱، ۲ یا ۳، شناسه‌گذاری شده‌اند.

۱۳-۳

carbon black, typical value

کربن بلک، مقدار معمول

مقادیر توافقی برای آن دسته از خواص کربن بلک که در فرایند تولید، هدف کنترل آنها نیست. این خواص تاحدی به وسیله مقادیر هدف (بند ۹-۳)، تعیین می‌شوند.

مقادیر معمول برای خواص انواع کربن بلک متداول تجاری مورد مصرف در لاستیک در استاندارد ASTM D 1765 ارایه شده است. این مقادیر، به گستره مقادیر ارایه شده توسط تولیدکنندگان بستگی دارند. مقادیر معمول، برای مقایسه بین انواع کربن بلک مفید هستند ولی در فرایند تولید بر آنها تمرکز نمی‌شود و ممکن است این مقادیر در محصولات تولیدکنندگان مختلف، تفاوت‌های قابل توجهی داشته باشند.

۱۴-۳

carbon black agglomerate

کلوخه کربن بلک

خوش‌های از توده‌های گره خورده و از لحاظ فیزیکی محدود.

(به استاندارد ASTM D 3849 مراجعه کنید).

۱۵-۳

carbon black aggregate

توده کربن بلک

انبوهی از ذرات کلوئیدی سخت بهم چسبیده که کوچکترین واحد قابل پراکنده‌شدن است.

۱۶-۳

carbon black microstructure

ریزساختار کربن بلک

آرایش اتم‌های کربن در یک ذره کربن بلک.

۱۷-۳

carbon black particle

ذره کربن بلک

یک جزء کروی شکل کوچک (غیرمجزا و نیمه‌بلوری^۱) از توده کربن بلک که فقط با شکستن، قابل جدا کردن است.

۱۸-۳

carbon black particle diameter

قطر ذره کربن بلک

میانگین حسابی قطر ذرات در یک توده کربن بلک که با میکروسکوپ الکترونی اندازه‌گیری شده باشد.
به استاندارد ASTM D3849 مراجعه کنید.

۱۹-۳

carbon black pellet

کلوخه نسبتاً بزرگی که به منظور تسهیل فرایند و کارکردن با آن، به شکل کروی متراکم شده است.
به استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۷۲۵: سال ۱۳۹۳ مراجعه کنید.

۲۰-۳

carbon black, reinforcing

به بند ۳ - ۱۲ (کربن بلک، نوع ترد) مراجعه کنید.
همه انواع کربن بلک پس از اختلاط با لاستیک، سطوح مختلفی از تقویت‌کنندگی را ایجاد می‌کنند. سطح تقویت-کنندگی، تابعی از نوع و مقدار کربن بلک استفاده شده است.
برای تعریف واژه "تقویت‌کنندگی" به استاندارد ASTM D1566 مراجعه کنید.

۲۱-۳

carbon black structure

چگونگی بی‌نظمی و انحراف توده‌های کربن بلک از شکل کروی.

۲۲-۳

carbon black weight mean particle size

میانگین وزنی اندازه ذرات کربن بلک

$$\left(\frac{\sum_1^n d_i^r}{\sum_1^n d_i} \right)$$

۲۳-۳

compressed oil absorption number

عدد جذب روغن متراکم

به بند ۳ - ۴۰ (عدد جذب روغن نمونه متراکم) مراجعه کنید.

۲۴-۳

dispersion

پراکندگی

درجه توزیع یکنواخت یک واحد اولیه پرکننده (برای مثال توده کربن بلک) در یک آمیزه. همچنین به بندهای ۳۱-۳ (پراکندگی در مقیاس بزرگ)، ۳۵-۳ (پراکندگی در مقیاس کوچک) و ۵۰-۳ (پراکندگی قابل دیدن) مراجعه کنید.

۲۵-۳

fines

کربن بلک پودری

قسمتی از کربن بلک ساچمه‌ای که در شرایط استاندارد از یک الک معین عبور می‌کند.
به استاندارد های ملی ایران شماره ۱۲۴۸۴: سال ۱۳۸۸ و ۱۲۴۷۵: سال ۱۳۸۸ مراجعه کنید.

۲۶-۳

heating loss

کاهش جرم در اثر حرارت

در صدقه کاهش جرم کربن بلک، وقتی که به مدت یک ساعت در دمای 125°C حرارت داده می‌شود که به طور عمده به رطوبت نسبت داده می‌شود.
به استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۴۸۱: سال ۱۳۸۸ مراجعه کنید.

۲۷-۳

individual pellet hardness

سختی تک ساقمه

نیروی لازم برای شکستن یا خردکردن یک ساقمه کربن بلک.
به استاندارد های ملی ایران شماره ۱۳۸۸ و ۱۳۴۳۷: سال ASTM D5230 مراجعه کنید.

۲۸-۳

iodine adsorption number

عدد جذب سطحی ید

مقدار ید جذب شده (بر حسب گرم) در سطح یک کیلوگرم کربن بلک در شرایط معین.
به استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۴۸۲: سال ۱۳۸۸ مراجعه کنید.

۲۹-۳

lot

بهر

مقداری از کربن بلک که اساسا از نظر ترکیب و مشخصات یکنواخت است.

۳۰-۳

lot sample

نمونه بهر

مقداری از کربن بلک که به عنوان نماینده کل بهر برای انجام آزمون، طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۷۲۴: سال ۱۳۹۳ یا ۱۸۷۲۷: سال ۱۳۹۳ برداشته می‌شود.

۳۱-۳

macro- dispersion

پراکندگی در مقیاس بزرگ

درجه توزیع پرکننده درون یک آمیزه که بتواند به وسیله دستگاهی مانند میکروسکوپ نوری، پروفیلومتر^۱ یا میکروسکوپ اینترفرومتریک^۲، به طور معمول در یک مقیاس بین $2 \mu\text{m}$ و $100 \mu\text{m}$ تعیین شود.
به استاندارد ASTM D2663 مراجعه کنید.

۳۲-۳

توانایی تجمع

میزان تمایل ساچمه‌های کربن‌بلک به تجمع، که جاری شدن آن‌ها را هنگام کار کردن با توده‌ای از کربن‌بلک، تحت تاثیر قرار می‌دهد.
به استاندارد ASTM D 1937 مراجعه کنید.

۳۳-۳

material

مقداری از کربن‌بلک با ترکیب و مشخصات منحصر به‌فرد.

۳۴-۳

moisture content

درصد جرمی آبی که بهوسیله کربن‌بلک جذب و جذب سطحی شده است.
به بند ۲۶-۳ (کاهش جرم در اثر حرارت) مراجعه کنید.

۳۵-۳

micro-dispersion

پراکندگی در مقیاس کوچک

درجه توزیع یک واحد اولیه پرکننده (برای مثال توده کربن‌بلک) درون یک آمیزه که بتواند بهوسیله دستگاهی مانند میکروسکوپ الکترونی یا میکروسکوپ روبشی^۱، به‌طور معمول در یک مقیاس کمتر از $2 \mu\text{m}$ تعیین شود.

۳۶-۳

nanomaterial

نانو ماده

ماده‌ای که حداقل یکی از ابعاد خارجی آن در مقیاس نانو باشد یا این‌که ساختار داخلی یا ساختار سطحی در مقیاس نانو داشته باشد.

کربن‌بلک خوش‌های، متشکل از ذرات اولیه کروی است که برای تشکیل اجزایی به‌نام توده، بسیار محکم به‌هم پیوند یافته‌اند. ذرات اولیه، به‌طور ذاتی مفهومی هستند که با تشکیل توده، به‌طور مستقل وجود نداشته و هیچ مرز فیزیکی بین آن‌ها وجود ندارد. توده‌ها با نیروهای ضعیف‌تری کنارهم قرار گرفته و اجزایی بزرگ‌تر به نام کلوخه را به‌وجود می‌آورند. در صورت اعمال نیروی کافی (برای مثال نیروی برشی)، کلوخه‌ها شکسته شده و توده‌ها را به‌وجود می‌آورند. توده‌ها کوچک‌ترین واحد قابل پراکننده شدن هستند. کربن‌بلک به شکل کلوخه به بازار عرضه می‌شود. با توجه به تعریف و با استفاده از استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۰۹۸، کربن‌بلک یک ماده نانوساختار (ماده‌ای با ساختار داخلی یا سطحی در مقیاس نانو) در نظر گرفته می‌شود.

۳۷-۳

نانوذره

nanoparticle

یک نانوشیء که هر سه بعد خارجی آن در مقیاس نانو (در حدود ۱ nm تا ۱۰۰ nm) باشد. کربن بلک خوشاهی، متشکل از ذرات اولیه کروی است که برای تشکیل اجزایی بهنام توده، بسیار محکم به هم پیوند یافته‌اند. ذرات اولیه، به طور ذاتی مفهومی هستند که با تشکیل توده، به طور مستقل وجود نداشته و هیچ مرز فیزیکی بین آن‌ها وجود ندارد. توده‌ها با نیروهای ضعیفتری کنارهم قرار گرفته و اجزایی بزرگ‌تر به نام کلوخه را به وجود می‌آورند. در صورت اعمال نیروی کافی (برای مثال نیروی برشی)، کلوخه‌ها شکسته شده و توده‌ها را به وجود می‌آورند. توده‌ها کوچکترین واحد قابل پراکنده شدن هستند. کربن بلک به شکل کلوخه به بازار عرضه می‌شود. با توجه به تعریف و با استفاده از استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۰۹۸، کربن بلک یک ماده نانوساختار (ماده‌ای با ساختار داخلی یا سطحی در مقیاس نانو) در نظر گرفته می‌شود.

۳۸-۳

مساحت سطح نیتروژن (NSA)

مساحت سطح کل کربن بلک که از مقدار نیتروژن جذب شده به وسیله سطح کربن بلک، با استفاده از تئوری B.E.T' محاسبه شده است.

به استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۴۷۷: سال ۱۳۸۳ مراجعه کنید.

۳۹-۳

عدد جذب روغن (OAN)

مقدار دی بوتیل فتالات (DBP) یا روغن پارافین (بر حسب سانتیمتر مکعب) جذب شده به وسیله g ۱۰۰ کربن- بلک در شرایط معین.

مقدار OAN متناسب با درجه توده‌ای بودن ساختار کربن بلک است.

به استانداردهای ملی ایران شماره ۳۴۳۱ه: سال ۱۳۸۳ و ۳۶۶۸: سال ۱۳۸۳ مراجعه کنید.

۴۰-۳

عدد جذب روغن نمونه متراکم (COAN)

مقدار دی بوتیل فتالات (DBP) یا روغن پارافین (بر حسب سانتیمتر مکعب) جذب شده به وسیله g ۱۰۰ کربن- بلک، پس از ۴ بار متراکم شدن درون یک استوانه تراکم، در فشار ۱۶۵ MPa، در شرایط معین.

مقدار COAN تا حدودی میزان پایداری ساختار کربن بلک را ارایه می‌دهد.

به استانداردهای ملی ایران شماره ۳۴۳۱ه: سال ۱۳۸۳ و ۳۶۶۸: سال ۱۳۸۳ مراجعه کنید.

۴۱-۳

فرایند کوره روغن

فرایندی برای تولید کربن بلک های کوره ای، با استفاده از روغن به عنوان منبع هیدروکربن ها ، که درون جریان سریع گازهای احتراق تزریق می شود.

برای تولید جریان پرسرعت گازهای احتراق، به طور معمول از روغن یا گاز طبیعی به عنوان سوخت احتراق استفاده می شود. البته سوخت های دیگر نیز ممکن است استفاده شوند.

۴۲-۳

توزیع اندازه ساچمه ها

درصد جرمی کربن بلک باقیمانده روی یک سری الک معین که به ترتیب از الک با منافذ ریز تا درشت از پایین به بالا، روی هم قرار می گیرند.

به استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۷۲۵۵ : سال ۱۳۹۳ مراجعه کنید.

۴۳-۳

pour density

چگالی ریزشی

جرم واحد حجم کربن بلک ساچمه ای.

به استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۴۸۳ : سال ۱۳۸۸ مراجعه کنید.

۴۴-۳

sample

نمونه

قسمتی از کربن بلک که برای به دست آوردن یک نتیجه آزمون، استفاده می شود.

۴۵-۳

sieve residue

باقیمانده روی الک

ماده ای که پس از آب شویی کربن بلک از درون الکی با اندازه معین (به طور معمول با اندازه منافذ $45 \mu\text{m}$ می شود) و سپس مالش مواد باقیمانده به صورت ترد پس از خشک شدن، جمع آوری و اندازه گیری می شود. مواد باقیمانده ممکن است شامل کاتالیست پودری، مواد نسوز، مواد فلزی، کک و برش هایی از کربن بلک سخت باشد.

۴۶-۳

statistical thickness surface area

مساحت سطح ضخامت آماری (STSA)

مساحت سطح خارجی کربن بلک که از داده های نیتروژن جذب سطحی شده با استفاده از تئوری بوئر^۱ محاسبه می شود.

به استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۴۷۷: سال ۱۳۸۸ مراجعه کنید.

۴۷-۳

tint strength

نسبت بازتابش یک خمیر استاندارد به خمیر نمونه در شرایط آماده‌سازی و آزمون یکسان، بر حسب یکاهای سیاهی.

به استاندارد ملی ایران شماره ۳۶۶۹: سال ۱۳۸۸ مراجعه کنید.

۴۸-۳

toluene discoloration

مقایسه نور عبوری از تولوئن حاوی مواد استخراج شده از کربن‌بلک، با نور عبوری از تولوئن خالص، در طول موج ۴۲۵ nm.

به استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۴۷۶: سال ۱۳۸۸ مراجعه کنید.

۴۹-۳

vacuum

خلاء

فشار کمتر از فشار جو.

۵۰-۳

visual dispersion

پراکندگی قابل دیدن

درجه توزیع یک واحد اولیه پرکننده (برای مثال توده کربن‌بلک) در یک آمیزه که بتواند با چشم غیرمسلح انسان، به طور معمول در مقیاس بزرگتر از $100 \mu\text{m}$ تعیین شود.

به استاندارد ASTM 2663 مراجعه کنید.

۵۱-۳

void volume

حجم خالی

حجمی از فضاهای مسدود درون ساختار اولیه کربن‌بلک که با بی‌نظمی و غیرکروی بودن توده‌های کربن‌بلک مشخص می‌شود. این حجم به صورت اختلاف بین حجم نمونه فشرده شده یا حجم ظاهری نمونه در فشار معین و حجم نظری کربن‌بلک، بیان می‌شود.

در تئوری، حجم کربن‌بلک از تقسیم کردن جرم نمونه به چگالی واقعی یا مطلق کربن‌بلک (مقدار چگالی پذیرفته شده $1/9 \text{ g/cm}^3$ است) محاسبه می‌شود. حجم خالی براساس 100 g نمونه محاسبه می‌شود.

پیوست الف

(اطلاعاتی)

فهرست الفبایی

جدول الف-۱ فهرست الفبایی انگلیسی-فارسی

انگلیسی	فارسی	شماره بند
aciniform	خوشاهی	۱-۳
carbon black	کربن بلک(دوده)	۲-۳
carbon black, carcass grade	کربن بلک، نوع کارکاس	۳-۳
carbon black, furnace	کربن بلک، کوره‌ای	۴-۳
carbon black, hard	کربن بلک، سخت	۵-۳
carbon black, semi-reinforcing	کربن بلک، نیمه تقویت کننده	۶-۳
carbon black, soft	کربن بلک، نرم	۷-۳
carbon black, surface activity	کربن بلک، فعالیت سطح	۸-۳
carbon black, target value	کربن بلک، مقدار هدف	۹-۳
carbon black, thermal	کربن بلک، حرارتی	۱۰-۳
carbon black, thermal acetylenic	کربن بلک، حرارتی استیلنی	۱۱-۳
carbon black, tread grade	کربن بلک، نوع ترد	۱۲-۳
carbon black, typical value	کربن بلک، مقدار معمول	۱۳-۳
carbon black agglomerate	کلوخه کربن بلک	۱۴-۳
carbon black aggregate	توده کربن بلک	۱۵-۳
carbon black microstructure	ریز ساختار کربن بلک	۱۶-۳
carbon black particle	ذره کربن بلک	۱۷-۳
carbon black particle diameter	قطر ذره کربن بلک	۱۸-۳
carbon black pellet	ساقمه کربن بلک	۱۹-۳
carbon black, reinforcing	کربن بلک، تقویت کننده	۲۰-۳
carbon black structure	ساختار کربن بلک	۲۱-۳
carbon black weight mean particle size	میانگین وزنی اندازه ذرات کربن بلک	۲۲-۳
compressed oil absorption number	عدد جذب روغن متراکم	۲۳-۳
dispersion	پراکندگی	۲۴-۳
fines	کربن بلک پودری	۲۵-۳

ادامه جدول الف-۱

شماره بند	فارسی	انگلیسی
۲۶-۳	کاهش جرم در اثر حرارت	heating loss
۲۷-۳	سختی تک ساچمه	individual pellet hardness
۲۸-۳	عدد جذب ید	iodine adsorption number
۲۹-۳	بهر	lot
۳۰-۳	نمونه بهر	lot sample
۳۱-۳	پراکندگی در مقیاس بزرگ	macro dispersion
۳۲-۳	توانایی تجمع	mass strength
۳۳-۳	ماده	material
۳۴-۳	مقدار رطوبت	moisture content
۳۵-۳	پراکندگی در مقیاس کوچک	micro dispersion
۳۶-۳	نانوماده	nanomaterial
۳۷-۳	نانوذره	nanoparticle
۳۸-۳	مساحت سطح نیتروژن	nitrogen surface area(NSA)
۳۹-۳	عدد جذب روغن	oil absorption number (OAN)
۴۰-۳	عدد جذب روغن نمونه متراکم	oil absorption number of compressed sample (COAN)
۴۱-۳	فرایند کوره روغن	oil furnace process
۴۲-۳	توزیع اندازه ساچمه‌ها	pellet size distribution
۴۳-۳	چگالی ریزشی	pour density
۴۴-۳	نمونه	sample
۴۵-۳	باقي مانده روی الک	sieve residue
۴۶-۳	مساحت سطح ضخامت آماری	statistical thickness surface area (STSA)
۴۷-۳	قدرت سیاهی	tint strength
۴۸-۳	تغییر رنگ تولوئن	toluene discoloration
۴۹-۳	خلاء	vacuum
۵۰-۳	پراکندگی قابل دیدن	visual dispersion
۵۱-۳	حجم خالی	void volume

جدول الف-۲ فهرست الفبایی فارسی- انگلیسی

شماره بند	انگلیسی	فارسی
۴۵-۳	sieve residue	باقي مانده روی الک
۲۹-۳	lot	بهر
۲۴-۳	dispersion	پراکنده‌گی
۳۱-۳	macro dispersion	پراکنده‌گی در مقیاس بزرگ
۳۵-۳	micro dispersion	پراکنده‌گی در مقیاس کوچک
۵-۳	visual dispersion	پراکنده‌گی قابل دیدن
۴۸-۳	toluene discoloration	تغییر رنگ تولوئن
۳۲-۳	mass strength	توانایی تجمع
۱۵-۳	carbon black aggregate	توده کربن بلک
۴۲-۳	pellet size distribution	توزیع اندازه ساچمه‌ها
۴۳-۳	pour density	چگالی ریزشی
۵۱-۳	void volume	حجم خالی
۴۹-۳	vacuum	خلاء
۱-۳	aciniform	خوشه‌ای
۱۷-۳	carbon black particle	ذره کربن بلک
۱۶-۳	carbon black microstructure	ریز ساختار کربن بلک
۱۹-۳	carbon black pellet	ساچمه کربن بلک
۲۱-۳	carbon black structure	ساختار کربن بلک
۲۷-۳	individual pellet hardness	سختی تک ساچمه
۳۹-۳	oil absorption number (OAN)	عدد جذب روغن
۲۳-۳	compressed oil absorption number	عدد جذب روغن متراکم
۴۰-۳	oil absorption number of compressed sample (COAN)	عدد جذب روغن نمونه متراکم
۲۸-۳	iodine adsorption number	عدد جذب ید
۴۱-۳	oil furnace process	فرایند کوره روغن
۸-۳	carbon black, surface activity	فعالیت سطح کربن بلک
۴۷-۳	tint strength	قدرت سیاهی
۱۸-۳	carbon black particle diameter	قطر ذره کربن بلک
۲۶-۳	heating loss	کاهش جرم در اثر حرارت
۲-۳	carbon black	کربن بلک (دوده)
۲۵-۳	fines	کربن بلک پودری

ادامه جدول الف-۲

شماره بند	انگلیسی	فارسی
۲۰-۳	carbon black, reinforcing	کربن بلک، تقویت کننده
۱۰-۳	carbon black, thermal	کربن بلک، حرارتی
۱۱-۳	carbon black, thermal acetylenic	کربن بلک، حرارتی استیلنی
۵-۳	carbon black, hard	کربن بلک، سخت
۴-۳	carbon black, furnace	کربن بلک، گورهای
۹-۳	carbon black, target value	کربن بلک، مقدار هدف
۱۳-۳	carbon black, typical value	کربن بلک، مقدار نوعی
۷-۳	carbon black, soft	کربن بلک، نرم
۱۲-۳	carbon black, tread grade	کربن بلک، نوع ترد
۳-۳	carbon black, carcass grade	کربن بلک، نوع کارکاس
۶-۳	carbon black, semi-reinforcing	کربن بلک، نیمه تقویت کننده
۱۴-۳	carbon black agglomerate	کلوخه کربن بلک
۳۳-۳	material	ماده
۴۶-۳	statistical thickness surface area (STSA)	مساحت سطح ضخامت آماری
۳۸-۳	nitrogen surface area(NSA)	مساحت سطح نیتروژن
۳۴-۳	Moisture content	مقدار رطوبت
۲۲-۳	carbon black weight mean particle size	میانگین جرم اندازه ذرات کربن بلک
۳۷-۳	nanoparticle	نانوذره
۳۶-۳	nanomaterial	نانوماده
۲۹-۳	sample	نمونه
۳۰-۳	lot sample	نمونه بھر