



شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) سازند (سهامی عام)

LUBE CUT

تاریخ :

| TEST | ANALYSIS | UNIT | TEST METHOD | RANGE | | RESULT |
|------|-----------------------|---------|-------------|-------|------|------------|
| | | | ASTM | Min | Max | |
| 1 | SP.Gr.15.6 °C/15.6 °C | --- | D 1298 | 0.92 | 0.94 | 0.9386 |
| 2 | Flash Point | °C | D 92 | 93 | -- | 263 |
| 4 | Color | -- | D 1500 | 6 | 8 | 6.5 |
| 5 | Viscosity @ 100°C | cSt | D 445 | 16 | 20 | 17.5 |
| 6 | Total Sulfur | wt% | D 4294 | 2.5 | -- | 2.7 |
| 6 | Water Content | Vol% | - | -- | -- | < 0.05 |
| 7 | Total Acid Number | mgKOH/g | D 3242 | -- | -- | 0.14 |
| 8 | Pour Point | °C | D 97 | -- | -- | 48 |
| 9 | Ash Content | wt% | | -- | -- | Trace |
| 10 | Boiling Point | °C | D 1160 | -- | -- | مقدور نیست |
| 11 | Hydrogen Sulfide | ppm | D 3227 | -- | -- | مقدور نیست |

مهر و امضای مسئولین:



رئیس نوبتکاری آزمایشگاه کنترل

نام و امضاء: