




بدر حال



شرکت ملی گاز ایران
شرکت پالایش گاز شهید باهنری
S.G.P.C.

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۱۲
شماره: ۱۳۲۶/۰۴/۰۰۰/۲۱۵
پیوست:

مشخصات فنی گوگرد پاستیل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد

ردیف	مشخصه	واحد اندازه گیری	روش آزمون	حداقل	حداکثر
	Specification	Measuring Unit	Test Method	Minimum Value	Maximum Value
۱	رنگ	-	مشاهده		رنگ زرد
۲	شکل	-	مشاهده		نیم عدسی شکل
۳	میزان گوگرد	درصد وزنی	ISIRI 833-1371	۹۹.۲	۹۹.۹
۴	کربن و خاکستر	درصد وزنی	ISO 3425 B.S. 4113	-	۰.۲
۵	رطوبت	درصد وزنی	B.S. 4113	-	۰.۵
۶	اسیدیته (H2SO4)	درصد وزنی	ISIRI 833-1371	-	۰.۰۵
۷	دانسیته بالک	گرم بر سانتی متر مکعب	ASTM C 127-07	۱.۰	۱.۵
۸	مواد نامحلول در سولفور کربن	درصد وزنی	ISIRI 833-1371	-	۰.۵
۹	سلنیوم	میلی گرم بر کیلو گرم	B.S. 4113	-	۱
۱۰	آرسنیک	میلی گرم بر کیلو گرم	B.S. 4113	-	۱
۱۱	تلوریم	میلی گرم بر کیلو گرم	B.S. 4113	-	۳
۱۲	توزیع اندازه ذرات		ISO-8397-88	حداقل ۷۵ درصد وزنی ذرات دارای سایز ۲ تا ۵ میلی متر می باشند. حداکثر ۱۰ درصد وزنی ذرات دارای سایز بزرگتر از ۵ میلی متر می باشند. حداکثر ۱۵ درصد وزنی ذرات دارای سایز کمتر از ۲ میلی متر می باشند.	
۱۳	کلرور	امکان آزمایش در آزمایشگاه های مورد تایید سازمان بورس نبود			
۱۴	فلورین				

شرکت ملی گاز ایران
بخش فنی
شهید باهنری
(خانگیران)
سازمان



کد پستی: ۹۳۸۱۹۷۶۵۴۳ صندوق پستی: ۵۱۱ تلفن: ۰۵۱۳۳۶۵۰۴۰۰-۹ نمابر: ۰۵۱۳۳۰۰۲۷۹۱
آدرس: خراسان رضوی، سرخس، صندوق پستی ۵۱۱